

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe <i>width/height</i>	approx. 140 cm
Gewicht <i>weight</i>	350 g/m²
Material <i>material</i>	100% PES FR
Pflegeanleitung <i>care instructions</i>	feucht abwischen / clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

Schwer brennbar <i>flame retardant</i>	Ja/yes EN 1021 1+2 BS5852 - SOURCES 0+1 ÖNORM B3825 ÖNORM A3800 DIN 4102 - B1 CLASSE UNO IMO - FTP PART 8
--	---

Fleckschutz <i>stain repellent</i>	Ja/yes
--	---------------

Easy Clean <i>easy clean</i>	Ja/yes
--	---------------

Lichtechtheit <i>fastness to light</i>	5 EN ISO 105-B02
--	----------------------------

Reibechtheit (trocken) <i>fastness to rubbing (dry)</i>	4-5 EN ISO 105-X12
---	------------------------------

Reibechtheit (nass) <i>fastness to rubbing (wet)</i>	3-4 EN ISO 105-X12
--	------------------------------

Pilling <i>pilling</i>	4 EN ISO 12945-2
----------------------------------	----------------------------

Scheuertouren Martindale <i>abrasion resistance Martindale</i>	200000 EN ISO 12947
--	-------------------------------

Desinfektionsmittelbeständig <i>disinfectant resistant</i>	Ja/yes
--	---------------

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“

Garntyp <i>yarn type</i>	mehrfach <i>ply</i>
------------------------------------	-------------------------------

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

400

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

400

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

40

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

40

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

4

EN ISO 13936-2