

Möbelstoff/Upholstery FR "wooly II"

A3407-A3417/140

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe ca. 140 cm
width/height

Gewicht 440 g/m²
weight

Material 35% CO, 27% PES FR, 18%
material ACRYLAT, 15% PA, 5% AF

Pflegeanleitung feucht abwischen /
care instructions clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A3411/140

Schwer brennbar **Ja/yes**
flame retardant BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz **Ja/yes**
stain repellent

Easy Clean **Ja/yes**
easy clean

Lichtechtheit **5-6**
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) **4**
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) **4**
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Pilling **5**
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale **200000**
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Antibakteriell **Ja/yes**
antibacterial

Garntyp **mehrfach**
yarn type ply

Bindung **Leinwand**
weave plain



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Färbemethode

dying method

STÜCKFÄRBER

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

350

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

350

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

48.52 N

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

49.23 N

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

6MM

EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100

öko-tex Standard 100

Ja/yes

Samt/Velours

velvet

Ja/yes