

Möbelstoff/Upholstery FR "tricolore"

A3756-A3768/140

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe
width/height

ca. 140 cm

Gewicht
weight

490 g/m²

Material
material

85% PES FR, 15% PAN

Pflegeanleitung
care instructions

feucht abwischen /
clean with a damp cloth



englisch dekor
vienna

A3763/140

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz
stain repellent

Ja/yes

Lichtechtheit
fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

3-4

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

3-4

EN ISO 105-X12

Pilling
pilling

4

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale

50000

EN ISO 12947

Garntyp
yarn type

einfach
single

Bindung
weave

Leinwand
plain


Färbemethode
dyeing method

Garnfärbung
yarn dyed

Zugfestigkeit Kette
tensile strength warp

1936

EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "tricolore"

A3756-A3768/140

Textil

textile upholstery fabric



Zugfestigkeit Schuss **675**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **211**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **285**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand **4**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2