# Möbelstoff/Upholstery FR "stone"

A5648-A5654/140


## Textil
*textile upholstery fabric*

| | |
|---|---|
| **Breite/Höhe**<br>*width/height* | **ca. 140 cm** |
| **Gewicht**<br>*weight* | **450 g/m²** |
| **Material**<br>*material* | **50% PES, 50% PC FR** |
| **Pflegeanleitung**<br>*care instructions* | feucht abwischen /<br>clean with a damp cloth |



englisch dekor vienna

A5654/140



| | |
|---|---|
| **Schwer brennbar**<br>*flame retardant* | **Ja/*yes***<br>EN 1021 1+2<br>BS5852 - SOURCES 0+1<br>ÖNORM B3825<br>ÖNORM A3800<br>CLASSE UNO<br>IMO - FTP PART 8 |
| **Fleckschutz**<br>*stain repellant* | **Ja/*yes*** |
| **Easy Clean**<br>*easy clean* | **Ja/*yes*** |
| **Lichtechtheit**<br>*fastness to light* | **5**<br>EN ISO 105-B02 |
| **Reibechtheit (trocken)**<br>*fastness to rubbing (dry)* | **4-5**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Reibechtheit (nass)**<br>*fastness to rubbing (wet)* | **3-4**<br>EN ISO 105-X12 |
| **Pilling**<br>*pilling* | **4**<br>EN ISO 12945-2 |
| **Scheuertouren Martindale**<br>*abrasion resistance Martindale* | **60000**<br>EN ISO 12947 |
| **Garntyp**<br>*yarn type* | **mehrfach**<br>*ply* |
| **Bindung**<br>*weave* | **Atlas**<br>*atlas* |
| **Färbemethode**<br>*dying method* | **Garnfärbung**<br>*yarn dyed* |

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

*Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.*

# Möbelstoff/Upholstery FR "stone"

A5648-A5654/140

## Textil
*textile upholstery fabric*



| | | |
|---|---|---|
| **Zugfestigkeit Kette**<br>*tensile strength warp* | **1280**<br>EN ISO 13934-1 |
| **Zugfestigkeit Schuss**<br>*tensile strength weft* | **1205**<br>EN ISO 13934-1 |
| **Weiterreißfestigkeit Kette**<br>*tear strength warp* | **350**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Weiterreißfestigkeit Schuss**<br>*tear strength weft* | **375**<br>EN ISO 13937-3 |
| **Nahtschiebewiderstand**<br>*resistance to seam slippage* | **3**<br>EN ISO 13936-2 |