

DIVISIONE: **COSTRUZIONI**
 DIVISION:

 LABORATORIO: **REAZIONE**
 LABORATORY:

RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

 Pag.
 di/of **1/4**
 pag.

 N° **1010\DC\REA\15**

 Data: **11/12/2015**
 Date:

 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE:
 SPECIMEN DESCRIPTION:

 Nome commerciale : **Textura A2504 - A2552**
 Produktname

 Descrizione : **Tessuto 100% polipropilene FR**
 Beschreibung : **100% Polypropylen FR Gewebe**

 DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE:
 CLIENT:

 Nome / Name : **Englisch Dekor Handels GmbH&CoKG**

 Indirizzo / Adresse : **Scheydgasse 29**

 Città / Stadt : **1210 Wien – Austria**

 NORMA DI RIFERIMENTO:
 REFERENCE STANDARD:

 Regola Tecnica / Technische Verordnung: **BS 7176 : 2007**
Resistance to ignition of upholstered furniture for non-domestic seating by testing composite

 DISTRIBUZIONE ESTERNA:
 OUTSIDE DISTRIBUTION:

Originale cliente
Original : klient

 DISTRIBUZIONE INTERNA:
 INSIDE DISTRIBUTION:

Copia capo laboratorio
Copy: Laborleiter

 ENTE DI ACCREDITAMENTO:
 ACCREDITATION BODY:



RAPPORTO DI PROVA (Test Report)

Pag.
di/of 2/4
pag.

N° 1010\DC\REA\15

Data:
Date: 11/12/2015

DATI GENERALI / ALLGEMEINE DATEN:

- Data ricevimento campioni / *Mustereingang* : **01.12.2015**
- Data esecuzione prove / *Testdatum* : **09.12.2015**
- Identificazione delle norme di riferimento : **BS 7176 : 2007**
Sicherheitsvorschrift : **BS 5852 : 2006 - Section 11, Ignition source: 5**
- Identificazione dei metodi di prova : **//**
Bezeichnung des Prüfverfahrens : **//**
- Campionamento / *Musterauswahl* : **Provette ricavate dal laboratorio su lotto di materiale fornito dal cliente.**
Proben von Probe entnommen vom Kunden geliefert.
- Prova di Reazione al fuoco secondo la metodologia.... : **BS 5852 : 2006 - Section 4, Ignition source: 5**
Brandverhalten Testmethodik
- Condizionamento / *Testbedingungen*..... : **20 ± 5 °C e 50 ± 20% u.r. per 16 h**
72 h in condizioni ambientali al chiuso
20 ± 5 °C und 50 ± 20% r.l. für 16 h
72 h in der Innenraumumgebungsbedingungen
- Procedura normalizzata / *Standardverfahren* : **SI / Yes**
- Deviazione dai metodi di prova / : **NO / No**
Abweichung vom Prüfverfahren
- Controllo calcoli / *Kalkulationskontrolle* : **SI / Yes**

CAMPIONI ANALIZZATI / PROBLEMUSTER:

- 2 Provette campione denominate / 2 *Fahrgestellnumme*:

Textura A2504 - A2552

Massa areica : **350±10 g/m²**
Einheitenbereich : **350±10 g/m²**

DICHIARAZIONE / ERKLÄRUNG:

- I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Der vorliegende technische Bericht betrifft ausschließlich die getesteten, aufgeführten Punkte.
- Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro.
Eine auszugsweise Vervielfältigung des vorliegenden Testberichts ist ohne vorherige Genehmigung des Testzentrumleiters verboten.
- I dati tecnici riportati nella descrizione del campione sono desunti dalla scheda tecnica allegata dal cliente al campione di prova.
Die aufgeführten technischen Daten dieses Probemusters wurden aus der technischen Beschreibung des Kunde übernommen.
- I seguenti risultati di prova si riferiscono solo alla capacità di innesco di un composto imbottito (section 4) nelle particolari condizioni di prova specificate; essi non sono da considerarsi come un mezzo per stabilire il completo potenziale di pericolo in caso d'incendio dei materiali od i prodotti in uso.
Die folgende Testergebnis nur auf die Entzündbarkeit von Polsterverbund(Abschnitt 4) unter den besonderen Bedingungen des Tests . Sie sind nicht als Mittel zur Beurteilung des vollen Potenzials im Brandfall des Materials oder der Produkte in.
- Utilizzata imbottitura ignifuga CMHR da 25 kg/m³.
CMHR Flammschutzpolsterung verwendet von 25 kg/m³ Dichte.

RISULTATI / ERGEBNISSE:

- Metodo di prova / Testmethode:

BS 5852 : 2006 - Section 11, Ignition crib: 5

Sorgente d'innesco <i>Zündquelle</i>		Innesco/ Non innesco <i>Zündung</i> / Keine <i>Zündung</i>	Durata di / <i>Dauer von</i>			Estensione del danneggiamento del componente orizzontale <i>Ausmaß der Schäden der horizontalen Komponente</i>			Estensione del danneggiamento del componente verticale <i>Ausmaß der Schäden der vertikalen Komponente</i>		Ragione del fallimento <i>Grund für das Scheitern</i>	Commenti ed osservazioni <i>Kommentare und Beobachtungen</i>
Numero <i>Anzahl</i>	Posizione <i>Position</i>		Sorgente d'innesco <i>Zündquelle</i>	Fiamme <i>Flamme</i>	Fumo <i>Rauchen</i>	Larg. <i>Breite</i>	Lungh. <i>Länge</i>	Prof. <i>Tiefe</i>	Larg. <i>Breite</i>	Prof. <i>Tiefe</i>		
			min	min	Min	mm	mm	mm	mm	mm		
5	Centro / <i>Zentrale</i>	N.I.	3:08	4:25	0	92	83	55	96	42	-	-
5	Centro / <i>Zentrale</i>	N.I.	3:20	3:57	0	86	75	58	93	48	-	-



RAPPORTO DI PROVA
(Test Report)

N° 1010\DC\REA\15

Pag.
di/of 4/4
pag.

Data:
Date: 11/12/2015

RISULTATO DI PROVA / TESTERGEBNIS

.

Il campione si classifica **NON INNESCA SOURCE 5 SECTION 11 OF BS 5852: 2006**
Die Probe wird klassifiziert **KEINE ZÜNDUNG SOURCE 5 SECTION 11 BS 5852 : 2006**

DATA
Date

11/12/2015

RESP. DIVISIONE
Division Head

Paolo Fumagalli

AMMINISTRATORE DELEGATO
Managing Director

Raoul Gatti