

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-220091

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller

Englisch Dekor HandelsGmbH & Co.KG

Scheydgasse 29

A-1210 Wien

Art des Prüfmateri als

Gewebe aus Polyester FR, einseitig beschichtet mit Polyurethan
Farbe: anthrazit / weiß

Bezeichnung des Prüfmateri als

„aquatex uni III“

Probenahme

durch den Antragsteller

Inhalt des Antrags

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse **B1**
"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1

Geltungsdauer des Prüfzeugnisses

31.01.2027

Ergebnis

Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Das geprüfte Produkt zeigt brennendes Abtropfen / Abfallen.



Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 4 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

PN 34574: „aquatex uni III“ Farbe: anthrazit / weiß

-Gewebe aus 73% Polyester FR, einseitig beschichtet mit 27% Polyurethan-

Seite A: Vorderseite, anthrazit

Seite B: Rückseite, weiß beschichtet

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke $\approx$ 1,38 mm Flächengewicht $\approx$ 552 g/m²

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung -freihängend-

#5142: Beflammung der Seite A in Kettrichtung

#5143: Beflammung der Seite B in Kettrichtung

#5144: Beflammung der Seite B in Schussrichtung



4. Prüfdatum KW 05 in 2022

5. Versuchsergebnisse Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#5142	#5143	#5144	---	---		
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---		
1	Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	---	---		
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	50	60	60	---	---		cm
3	Zeitpunkt ¹⁾	0:09	0:08	0:08	---	---		min:s
4	Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾	0:09	0:08	0:09	---	---		min:s
5	Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾	---	---	---	---	---		min:s
6	Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
7	Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾	X 0:24		X 0:21	./.	./.		min:s
8	Umfang vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	X	---	X	---	---		
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---		
10	Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾	./.	X 0:18/0:29	./.	./.	./.		min:s
11	Umfang vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	---	X	---	---	---		
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---		
13	Dauer des Weiterbrennens auf dem	0:03	0:09/0:13	0:10	./.	./.		min:s

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#5142	#5143	#5144	---	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---	---	
	<u>Siebboden (max.)</u>							
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material: Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u>							
16	Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u>							
18	Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
19	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	---	
20	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
21	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
22	Flammenlänge	---	---	---	---	---	---	cm
23	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u>							
24	Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
25	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---	---	
26	<u>Ort des Auftretens</u>							
27	Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---	---	
28	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---	---	
29	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
30	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---	---	
31	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	39	30	24	---	---	---	% * min
32	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	---	---	% * min
33	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	---	---	---	
34	<u>Restlängen</u> : Einzelwerte ³⁾							
	Probe 1	59	55	56	---	---	---	cm
	Probe 2	61	54	57	---	---	---	cm
	Probe 3	52	55	54	---	---	---	cm
	Probe 4	47	553	55	---	---	---	cm
35	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	55	54	56	---	---	---	cm
36	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	---	---	---	
37	<u>Rauchgastemperatur</u>							
38	Maximum des Mittelwertes	108	113	113	---	---	---	°C
39	Zeitpunkt ¹⁾	09:42	10:00	09:14	---	---	---	min:s
40	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	---	---	---	
41	Bemerkungen: keine							

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung

6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

Aufgrund der Restlängen von ≥ 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren Prüfungen im Brandschacht verzichtet.

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#5142	#5143	#5144	---	---		
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---		
1	Mittlere Restlänge	55	54	56	---	---		cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	108	113	113	---	---		°C
3	Rauchdichte	39	30	24	---	---		%min
4	Bemerkungen: -keine-							

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 4).

8. Besondere Hinweise

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien, Waschen oder chemisch Reinigen.
- Dieses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 08.02.2022


Sachbearbeiter:



(Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Hammer)




Leiter der Prüfstelle:



(Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch)

Brandschachtprüfung #5142




Messdaten

#5142, PN34574: ENGLISCH DEKOR, "aquatex uni III", A + K

max. Rauchtemperatur: 108°C, Rauch-Integral: 39%min

Restlänge: 55 cm



Brandschachtprüfung #5143




Messdaten

#5143, PN34574: ENGLISCH DEKOR, "aquatex uni III", B + K

max. Rauchttemperatur: 113°C, Rauch-Integral: 30%min

Restlänge: 54 cm




Brandschachtprüfung #5144



Messdaten

#5144, PN34574: ENGLISCH DEKOR, "aquatex uni III", B + S
max. Rauchtemperatur: 113°C, Rauch-Integral: 24%min
Restlänge: 56 cm



**Prüfung auf Normalentflammbarkeit
 Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102**

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2

2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**

Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
 Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. **Probenanordnung**

- freihängend
- Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Kett- und Schussrichtung

4. **Prüfdatum** KW 04 in 2022

5. **Versuchsergebnisse**

PN 34574: Beflammung der Seite B in Schuss	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	1	--	6	--	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	12	12	13	13	13	--	12	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	19	12	14	14	15	--	15	--	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	28	27	56	60	50	--	38	--	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	stark						stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	10	12	5	--	./.	--	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 3cm H 13cm.													

PN 34574: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	--	--	--	8	4	6	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	11	12	12	--	--	--	8	12	11	--	--	--	cm
Zeitpunkt	14	18	14	--	--	--	12	15	15	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	29	29	27	--	--	--	15	35	23	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	stark						stark						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 3cm H 13cm.													

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

-/- kein Auftreten des Ereignisses

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-- keine Angabe

6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung** -keine-

7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens**

Das geprüfte Produkt zeigt brennendes Abtropfen/Abfallen bei der Prüfung auf Normalentflammbarkeit..