

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-260367

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller	ENGLISCH DEKOR HandelsGmbH & Co.KG Scheydgasse 29 A-1210 Wien	
Art des Prüfmateri als	Gewebe aus 100% Polyester FR	Farbe: blau
Bezeichnung des Prüfmateri als	„tosca“	
Probenahme	durch den Antragsteller	
Inhalt des Antrags	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1	
Geltungsdauer des Prüfzeugnisses	28.02.2031	
Ergebnis	Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).	



Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 4 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 10, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

PN 43631: „tosca“ Farbe: blau
 -Gewebe aus 100% Polyester FR-
 Seite A: weichere Vorderseite
Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:
 Dicke $\approx 1,99\text{mm}$ / Flächengewicht $\approx 451\text{g/m}^2$

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung -freihängend-

#1481: Seite A in Kettrichtung
#1482: Seite B in Kettrichtung
#1483: Seite B in Schussrichtung

4. Prüfdatum KW 11 in 2026

5. Versuchsergebnisse Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)


Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#1481	#1482	#1483	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---	
1	Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	---	---	
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	30	30	30	---	---	cm
3	Zeitpunkt ¹⁾	0:02	0:02	0:02	---	---	min:s
4	Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾	0:05	0:05	0:05	---	---	min:s
5	Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
6	Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
7	Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
8	Umfang vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	
10	Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾ Umfang	./.	./.	./.	./.	./.	min:s

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#1481	#1482	#1483	---	---		
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---		
11	vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---		
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---		
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)</u>	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material: Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
15	Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	0:30	1:00	0:45	./.	./.		min:s
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u>							
18	Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
19	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---		
20	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---		
21	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---		
22	Flammenlänge	---	---	---	---	---		cm
23	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u>							
24	Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
25	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---		
26	Ort des Auftretens							
27	Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---		
28	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---		
29	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---		
30	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---		
31	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	1	1	1	---	---		% * min
32	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	---		% * min
33	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	---	---		
34	<u>Restlängen: Einzelwerte³⁾</u>							
	Probe 1	63	65	65	---	---		cm
	Probe 2	68	67	63	---	---		cm
	Probe 3	65	65	64	---	---		cm
	Probe 4	70	67	67	---	---		cm
35	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	67	66	65	---	---		cm
36	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	---	---		
37	<u>Rauchgastemperatur</u>							
	Maximum des Mittelwertes	129	128	128	---	---		°C
38	Zeitpunkt ¹⁾	09:54	09:17	10:00	---	---		min:s
39	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	--	--		
40	Bemerkungen: keine							

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung

6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

Aufgrund der Restlängen von größer 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren Prüfungen im Brandschacht verzichtet.

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#1481	#1482	#1483	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---	
1	Mittlere Restlänge	67	66	65	---	---	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	129	128	128	---	---	°C
3	Rauchdichte	1	1	1	---	---	%min
4	Bemerkungen: -keine-						

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 4).

8. Besondere Hinweise

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien, Waschen oder chemisch Reinigen.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 10.03.2026

Sachbearbeiter:

(Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Hammer)




Leiter der Prüfstelle:

(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

-----Ende des Berichts-----

Brandschachtprüfung #1481




Messdaten


#1481, PN43631: A + K

max. Rauchtemperatur: 129°C, Rauch-Integral: 1%min

Restlänge: 67 cm



Brandschachtprüfung #1482




Messdaten


#1482, PN43631: B + K

max. Rauchttemperatur: 128°C, Rauch-Integral: 1%min

Restlänge: 66 cm



Brandschachtprüfung #1483




Messdaten

#1483, PN43631: B + S

max. Rauchtemperatur: 128°C, Rauch-Integral: 1%min

Restlänge: 65 cm



Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2
2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**
Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3. **Probenanordnung**
-Freihängend - Beflammung der Seite A und B in Kett- und Schussrichtung
4. **Prüfdatum** KW 11 in 2026
5. **Versuchsergebnisse**

PN 43631: Beflammung Seite B in Kettrichtung	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	1	--	4	--	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	14	14	13	14	12	--	8	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	15	15	12	15	13	--	15	--	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	32	27	24	28	25	--	18	--	--	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	stark						mäßig						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 4cm H 12cm.													

PN 43631: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Probenanordnung (Seite / Richtung)	B/S	A/S	A/K	A/K	--	--	A/K	A/S	B/S	--	--	--	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	--	--	4	4	4	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
max. Flammenhöhe	12	10	14	14	--	--	4	8	4	--	--	--	cm
Zeitpunkt	14	10	15	15	--	--	5	13	5	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	18	16	22	37	--	--	6	16	6	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Rauchentwicklung (visuell)	stark						mäßig						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	s
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 4cm H 12cm.													

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

-- kein Auftreten des Ereignisses

-- keine Angabe L: Längsrichtung / Q: Querrichtung

6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung** -keine-

7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens** -

Das geprüfte Produkt zeigt kein brennendes Abtropfen / Abfallen.

-----Ende der Anlagen-----