



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



LAB N° 0572 L

MESSRS:

ENGLISH DEKOR HANDELSGMBH & CO KG

SCHEYDGASSE 29
1210 WIEN
AT

REPORT NR

210007593-001

REPORT DATE

15/11/2021

ACCEPTANCE DATE

10/11/2021

START TEST DATE

15/11/2021

END TEST DATE

15/11/2021

SAMPLING BY CUSTOMER

TEST REPORT

Item Name: ART. ALASKA

Material type: Orthogonal fabric

Intended use: Upholstery



Technical Manager

Dott.ssa Guidotti Valentina

Manager Director

Patrizia Rosati

(*) = Test marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. Limits of use for ACCREDIA brand: LANARTEX is a lab accredited by ACCREDIA and therefore it complying with its obligations under the grant agreement signed with it. ACCREDIA brand can't be used on test materials, it can't also be used to imply the products certification. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report can't be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



LAB N° 0572 L

REPORT NR
REPORT DATE

210007593-001
15/11/2021

TEST LIST

TEST	METHOD	ACCREDIA
Flammability of fabrics - Upholstered furniture <i>Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti</i>	EN 1021-1:2014	
Flammability of fabrics - Upholstered furniture <i>Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti</i>	EN 1021-2:2014	

(*) = Test marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. Limits of use for ACCREDIA brand: LANARTEX is a lab accredited by ACCREDIA and therefore it complying with its obligations under the grant agreement signed with it. ACCREDIA brand can't be used on test materials, it can't also be used to imply the products certification. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report can't be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903

E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



LAB N° 0572 L

REPORT NR
REPORT DATE

210007593-001
15/11/2021

RESULTS

	M.U.	RESULT
EN 1021-1:2014		
Flammability of fabrics - Upholstered furniture		
<i>Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti</i>		
Data declared by the customer		Materials formulated to be, or are inherently, flame retardant
<i>Specifiche dichiarate dal committente</i>		Materiali intrinsecamente ritardanti di fiamma
Ignition source		Smouldering cigarette
<i>Sorgente d'accensione</i>		Sigaretta in combustione lenta
Filling material		PU-FR (30-33 Kg/m³) supplied by the laboratory
<i>Materiale per imbottitura</i>		PU-FR (30-33 Kg/m³) fornito dal laboratorio di prova
Pretreatment		None
<i>Pretrattamento</i>		Nessuno
Kind of sample		Cover material
<i>Tipo campione</i>		Tessuto esterno
Test 1 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustion		No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura</i>	Yes/No	No
Test 1 - Smouldering criteria - Test assembly consumed		No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato</i>	Yes/No	No
Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders to extremities		No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità</i>	Yes/No	No
Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders through thickness		No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva che consuma lo spessore</i>	Yes/No	No
Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h		No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora</i>	Yes/No	No
Test 1 - In final examination, presence of progressiveSmouldering		No
<i>Test 1 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva</i>	Yes/No	No
Test 1 - Flaming criteria - Occurrence of flamesSmouldering		No
<i>Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Presenza di fiamme</i>	Yes/No	No
Test 2 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustionSmouldering		No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura</i>	Yes/No	No
Test 2 - Smouldering criteria - Test assembly consumedSmouldering		No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato</i>	Yes/No	No
Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders to extremitiesSmouldering		No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità</i>	Yes/No	No
Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders through thicknessSmouldering		No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva che consuma lo spessore</i>	Yes/No	No
Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h		No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora</i>	Yes/No	No

(*) = Test marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. Limits of use for ACCREDIA brand: LANARTEX is a lab accredited by ACCREDIA and therefore it complying with its obligations under the grant agreement signed with it. ACCREDIA brand can't be used on test materials, it can't also be used to imply the products certification. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report can't be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



LAB N° 0572 L

REPORT NR
REPORT DATE

210007593-001
15/11/2021

Test 2 - In final examination, presence of progressiveSmouldering

Test 2 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva

Yes/No

No

No

Test 2 - Flaming criteria - Occurrence of flamesSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Presenza di fiamme

Yes/No

No

No

Result

N. I.

Risultato

NOTES

The above test results relate only to the ignitability of the combination of materials under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the materials in use;

All outer covers that have been chemically treated to reduce their ignitability shall be subjected to the water soaking and drying procedure prior to being conditioned. This requirement applies to all methods of treatment, including back coating, which are applied to material covers that are finished in all other respects. It does not apply when the cover material is manufactured from materials that are formulated to be, or are inherently, flame retardant. Where it is not known whether the material has been so treated or not, the water soaking and drying procedure shall be carried out.

Acclimatization: At least 24 hours at 23 ± 2 °C e 50 % ± 5 % RH;

Test Results: N.I. - Not Ignited, test is passed; S.I. - Smouldering ignition, F.I. - Flaming ignition, test is failed.

I risultati della seguente prova riguardano esclusivamente caratteristiche di infiammabilità della combinazione di materiali che costituiscono mobili imbottiti secondo le particolari condizioni usate nella prova, non devono quindi essere utilizzati come valutazioni della pericolosità d'incendio potenziale dei materiali o dei prodotti, nella loro destinazione d'uso; Tutti i tessuti di rivestimento che sono stati chimicamente trattati per ridurre la loro propensione all'infiammabilità devono essere sottoposti a procedura di lavaggio in acqua e asciugatura prima di essere condizionati. Tale requisito si applica a tutti i tipi di trattamento chimico, inclusa spalmatura sul retro, che vengono effettuati su tessuti di rivestimento rifiniti. Non si applica per tessuti di rivestimento che sono intrinsecamente ritardanti di fiamma. Si applica quando non si hanno informazioni di sorta sul materiale. Condizionamento: Almeno 24 ore alla temperatura di 23±2 °C e 50 % ± 5 % UR;

Risultati: N.I. - Not Ignited, il test ha esito positivo; S.I. - Smouldering ignition, F.I. - Flaming ignition, il test ha esito negativo.

M.U.

RESULT

EN 1021-2:2014

Flammability of fabrics - Upholstered furniture

Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti

Data declared by the customer

Materials formulated to be, or are inherently, flame retardant

Specifiche dichiarate dal committente

Materiali intrinsecamente ritardanti di fiamma

Ignition source

Match equivalent flame

Sorgente d'accensione

Fiamma equivalente ad un fiammifero

Filling material

PU-FR (30-33 Kg/m³) supplied by the laboratory

Materiale per imbottitura

PU-FR (30-33 Kg/m³) fornito dal laboratorio di prova

Pretreatment

None

Pretrattamento

Nessuno

Kind of sample

Cover material

Tipo campione

Tessuto esterno

Test 1 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustion

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Yes/No

No

No

Test 1 - Smouldering criteria - Test assembly consumed

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato

Yes/No

No

No

Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders to extremities

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità

Yes/No

No

No

Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders through thickness

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva che consuma lo spessore

Yes/No

No

No

Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora

Yes/No

No

No

Test 1 - In final examination, presence of progressiveSmouldering

Test 1 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva

Yes/No

No

No

(*) = Test marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. Limits of use for ACCREDIA brand: LANARTEX is a lab accredited by ACCREDIA and therefore it complying with its obligations under the grant agreement signed with it. ACCREDIA brand can't be used on test materials, it can't also be used to imply the products certification. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report can't be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903

E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



LAB N° 0572 L

REPORT NR
REPORT DATE

210007593-001
15/11/2021

Test 1 - Flaming criteria - Unsafe escalating combustion

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Yes/No

No

No

Test 1 - Flaming criteria - Test assembly consumed

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Assemblaggio del test consumato

Yes/No

No

No

Test 1 - Flaming criteria - Flames to extremities

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme alle estremità

Yes/No

No

No

Test 1 - Flaming criteria - Flames through thickness

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che consuma lo spessore

Yes/No

No

No

Test 1 - Flaming criteria - Flames longer than 120 s

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che supera i 120 s

Yes/No

No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustionSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Yes/No

No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Test assembly consumedSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato

Yes/No

No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders to extremitiesSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità

Yes/No

No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders through thicknessSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva che consuma lo spessore

Yes/No

No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora

Yes/No

No

No

Test 2 - In final examination, presence of progressiveSmouldering

Test 2 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva

Yes/No

No

No

Test 2 - Flaming criteria - Unsafe escalating combustion

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Yes/No

No

No

Test 2 - Flaming criteria - Test assembly consumed

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Assemblaggio del test consumato

Yes/No

No

No

Test 2 - Flaming criteria - Flames to extremities

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme alle estremità

Yes/No

No

No

Test 2 - Flaming criteria - Flames through thickness

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che consuma lo spessore

Yes/No

No

No

Test 2 - Flaming criteria - Flames longer than 120 s

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che supera i 120 s

Yes/No

No

No

Result

N. I.

Risultato

(*) = Test marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. Limits of use for ACCREDIA brand: LANARTEX is a lab accredited by ACCREDIA and therefore it complying with its obligations under the grant agreement signed with it. ACCREDIA brand can't be used on test materials, it can't also be used to imply the products certification. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report can't be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903

E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



LAB N° 0572 L

REPORT NR
REPORT DATE

210007593-001
15/11/2021

NOTES

The above test results relate only to the ignitability of the combination of materials under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the materials in use; All outer covers that have been chemically treated to reduce their ignitability shall be subjected to the water soaking and drying procedure prior to being conditioned.

This requirement applies to all methods of treatment, including back coating, which are applied to material covers that are finished in all other respects. It does not apply when the cover material is manufactured from materials that are formulated to be, or are inherently, flame retardant. Where it is not known whether the material has been so treated or not, the water soaking and drying procedure shall be carried out.

Acclimatization: At least 24 hours at 23 ± 2 °C e $50 \% \pm 5 \%$ RH;

Test Results: N.I. - Not Ignited, test is passed; S.I. - Smouldering ignition, F.I. - Flaming ignition, test is failed.

I risultati della seguente prova riguardano esclusivamente caratteristiche di infiammabilità della combinazione di materiali che costituiscono mobili imbottiti secondo le particolari condizioni usate nella prova, non devono quindi essere utilizzati come valutazioni della pericolosità d'incendio potenziale dei materiali o dei prodotti, nella loro destinazione d'uso; Tutti i tessuti di rivestimento che sono stati chimicamente trattati per ridurre la loro propensione all'infiammabilità devono essere sottoposti a procedura di lavaggio in acqua e asciugatura prima di essere condizionati. Tale requisito si applica a tutti i tipi di trattamento chimico, inclusa spalmatura sul retro, che vengono effettuati su tessuti di rivestimento rifiniti. Non si applica per tessuti di rivestimento che sono intrinsecamente ritardanti di fiamma. Si applica quando non si hanno informazioni di sorta sul materiale.

Condizionamento: Almeno 24 ore alla temperatura di 23 ± 2 °C e $50 \% \pm 5 \%$ UR;

Risultati: N.I. - Not Ignited, il test ha esito positivo; S.I. - Smouldering ignition, F.I. - Flaming ignition, il test ha esito negativo.

END OF REPORT

(*) = Test marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. Limits of use for ACCREDIA brand: LANARTEX is a lab accredited by ACCREDIA and therefore it complying with its obligations under the grant agreement signed with it. ACCREDIA brand can't be used on test materials, it can't also be used to imply the products certification. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report can't be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory.