



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



MESSRS:

ENGLISH DEKOR HANDELSGMBH & CO KG

SCHEYDGASSE 29
1210 WIEN (AUSTRIA)
AT

REPORT NR

250006605-001

REPORT DATE

06/10/2025

ACCEPTANCE DATE

01/10/2025

START TEST DATE

06/10/2025

END TEST DATE

06/10/2025

SAMPLING BY CUSTOMER

TEST REPORT

Item Name: ART. AQUATEX SOFT

Material type: Orthogonal fabric

Intended use: Upholstery



Technical Manager

Dott.ssa Guidotti Valentina

Manager Director

Patrizia Rosati

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, **the results apply to the sample as received**. For any further information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



REPORT NR
REPORT DATE

250006605-001
06/10/2025

TEST LIST

TEST	METHOD	ACCREDIA
Flammability of fabrics - Upholstered furniture <i>Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti</i>	EN 1021-1:2014	
Flammability of fabrics - Upholstered furniture <i>Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti</i>	EN 1021-2:2014	

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, **the results apply to the sample as received**. For any further information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



REPORT NR
REPORT DATE

250006605-001
06/10/2025

RESULTS

M.U.	RESULT
EN 1021-1:2014	
Flammability of fabrics - Upholstered furniture	
<i>Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti</i>	
Data declared by the customer	
<i>Specifiche dichiarate dal committente</i>	Chemically treated to reduce the ignitability Chimicamente trattato per ridurre l'infiammabilità
Ignition source	Smouldering cigarette
<i>Sorgente d'accensione</i>	Sigaretta in combustione lenta
Filling material	PU-FR (35 Kg/m³) supplied by the laboratory
<i>Materiale per imbottitura</i>	PU-FR (35 Kg/m³) fornito dal laboratorio di prova
Pretreatment	Water soak 40 °C - 30 min
<i>Pretrattamento</i>	Immersione in acqua a 40 °C - 30 min
Kind of sample	Cover material
<i>Tipo campione</i>	Tessuto esterno
Test 1 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustion	No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura</i>	No
Test 1 - Smouldering criteria - Test assembly consumed	No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato</i>	No
Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders to extremities	No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità</i>	No
Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders through thickness	No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva che consuma lo spessore</i>	No
Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h	No
<i>Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora</i>	No
Test 1 - In final examination, presence of progressiveSmouldering	No
<i>Test 1 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva</i>	No
Test 1 - Flaming criteria - Occurrence of flamesSmouldering	No
<i>Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Presenza di fiamme</i>	No
Test 2 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustionSmouldering	No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura</i>	No
Test 2 - Smouldering criteria - Test assembly consumedSmouldering	No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato</i>	No
Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders to extremitiesSmouldering	No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità</i>	No
Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders through thicknessSmouldering	No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva che consuma lo spessore</i>	No
Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h	No
<i>Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora</i>	No
Test 2 - In final examination, presence of progressiveSmouldering	No
<i>Test 2 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva</i>	No

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, **the results apply to the sample as received**. For any further information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



REPORT NR
REPORT DATE

250006605-001
06/10/2025

Test 2 - Flaming criteria - Occurrence of flamesSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Presenza di fiamme

Si/No

No

No

Result

N. I.

Risultato

NOTES

The above test results relate only to the ignitability of the combination of materials under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the materials in use; All outer covers that have been chemically treated to reduce their ignitability shall be subjected to the water soaking and drying procedure prior to being conditioned according to Annex D. This requirement applies to all methods of treatment, including back coating, which are applied to material covers that are finished in all other respects. It does not apply when the cover material is manufactured from materials that are formulated to be, or are inherently, flame retardant. Where it is not known whether the material has been so treated or not, the water soaking and drying procedure shall be carried out. Acclimatization for all materials before performing the test: At least 24 hours at 23 ± 2 °C e $50 \% \pm 5 \%$ RH; The test shall be carried out in an atmosphere having a temperature between 10 °C and 30 °C and a relative humidity between 15 % and 80 %.

Test Results: N.I. - Not Ignited, test is passed; S.I. - Smouldering ignition, F.I. - Flaming ignition, test is failed.

I risultati della seguente prova riguardano esclusivamente caratteristiche di infiammabilità della combinazione di materiali che costituiscono mobili imbottiti secondo le particolari condizioni usate nella prova, non devono quindi essere utilizzati come valutazioni della pericolosità d'incendio potenziale dei materiali o dei prodotti, nella loro destinazione d'uso. Tutti i tessuti di rivestimento che sono stati chimicamente trattati per ridurre la loro propensione all'infiammabilità devono essere sottoposti a procedura di lavaggio in acqua e asciugatura prima di essere condizionati secondo Annex D. Tale requisito si applica a tutti i tipi di trattamento chimico, inclusa spalmatura sul retro, che vengono effettuati su tessuti di rivestimento rifiniti. Non si applica per tessuti di rivestimento che sono intrinsecamente ritardanti di fiamma. Si applica quando non si hanno informazioni di sorta sul materiale. Condizionamento su tutti i materiali prima dell'esecuzione del test : Almeno 24 ore alla temperatura di 23 ± 2 °C e $50 \% \pm 5 \%$ UR; La prova viene eseguita invece in ambiente con temperatura tra 10°C e 30°C e relativa umidità tra 15% e 80%.

Risultati: N.I. - Not Ignited, il test ha esito positivo; S.I. - Smouldering ignition, F.I - Flaming ignition, il test ha esito negativo.

M.U.

RESULT

EN 1021-2:2014

Flammability of fabrics - Upholstered furniture

Infiammabilità dei tessuti - Mobili imbottiti

Data declared by the customer

Specifiche dichiarate dal committente

Chemically treated to reduce the ignitability

Chimicamente trattato per ridurre l'infiammabilità

Ignition source

Sorgente d'accensione

Match equivalent flame

Fiamma equivalente ad un fiammifero

Filling material

Materiale per imbottitura

PU-FR (35 Kg/m³) supplied by the laboratory

PU-FR (35 Kg/m³) fornito dal laboratorio di prova

Pretreatment

Pretrattamento

Water soak 40 °C - 30 min

Immersione in acqua a 40 °C - 30 min

Kind of sample

Tipo campione

Cover material

Tessuto esterno

Test 1 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustion

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Si/No

No

No

Test 1 - Smouldering criteria - Test assembly consumed

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato

Si/No

No

No

Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders to extremities

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità

Si/No

No

No

Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders through thickness

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva che consuma lo spessore

Si/No

No

No

Test 1 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h

Test 1 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora

Si/No

No

No

Test 1 - In final examination, presence of progressiveSmouldering

Test 1 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva

Si/No

No

No

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, **the results apply to the sample as received**. For any further information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website.

**LANARTEX S.r.l.**

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



REPORT NR
REPORT DATE

250006605-001
06/10/2025

Test 1 - Flaming criteria - Unsafe escalating combustion

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Si/No

No

Test 1 - Flaming criteria - Test assembly consumed

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Assemblaggio del test consumato

Si/No

No

Test 1 - Flaming criteria - Flames to extremities

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme alle estremità

Si/No

No

Test 1 - Flaming criteria - Flames through thickness

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che consuma lo spessore

Si/No

No

Test 1 - Flaming criteria - Flames longer than 120 s

Test 1 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che supera i 120 s

Si/No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustionSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Si/No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Test assembly consumedSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato

Si/No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders to extremitiesSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità

Si/No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders through thicknessSmouldering

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva che consuma lo spessore

Si/No

No

Test 2 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h

Test 2 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora

Si/No

No

Test 2 - In final examination, presence of progressiveSmouldering

Test 2 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva

Si/No

No

Test 2 - Flaming criteria - Unsafe escalating combustion

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Si/No

No

Test 2 - Flaming criteria - Test assembly consumed

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Assemblaggio del test consumato

Si/No

No

Test 2 - Flaming criteria - Flames to extremities

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme alle estremità

Si/No

No

Test 2 - Flaming criteria - Flames through thickness

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che consuma lo spessore

Si/No

No

Test 2 - Flaming criteria - Flames longer than 120 s

Test 2 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che supera i 120 s

Si/No

No

Test 3 - Smouldering criteria - Unsafe escalating combustionSmouldering

Test 3 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Si/No

No

Test 3 - Smouldering criteria - Test assembly consumedSmouldering

Test 3 - Criteri di combustione senza fiamma - Assemblaggio del test consumato

Si/No

No

Test 3 - Smouldering criteria - Smoulders to extremitiesSmouldering

Test 3 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva alle estremità

Si/No

No

Test 3 - Smouldering criteria - Smoulders more than 1 h

Test 3 - Criteri di combustione senza fiamma - Combustione progressiva più di 1 ora

Si/No

No

Test 3 - In final examination, presence of progressiveSmouldering

Test 3 - Nell'esame finale, presenza di combustione progressiva

Si/No

No

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, **the results apply to the sample as received**. For any further information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website.



LANARTEX S.r.l.

Via I Maggio, 27
59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel.: 0574-071701 Fax: 0574-899903
E-mail: labo@lanartex.it
www.lanartex.it



REPORT NR
REPORT DATE

250006605-001
06/10/2025

Test 3 - Flaming criteria - Unsafe escalating combustion

Test 3 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione pericolosa non sicura

Sì/No

No

No

Test 3 - Flaming criteria - Test assembly consumed

Test 3 - Criteri di combustione con fiamma - Assemblaggio del test consumato

Sì/No

No

No

Test 3 - Flaming criteria - Flames to extremities

Test 3 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme alle estremità

Sì/No

No

No

Test 3 - Flaming criteria - Flames through thickness

Test 3 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che consuma lo spessore

Sì/No

No

No

Test 3 - Flaming criteria - Flames longer than 120 s

Test 3 - Criteri di combustione con fiamma - Combustione con fiamme che supera i 120 s

Sì/No

No

No

Result

Risultato

N. I.

NOTES

The above test results relate only to the ignitability of the combination of materials under the particular conditions of test; they are not intended as a means of assessing the full potential fire hazard of the materials in use; All outer covers that have been chemically treated to reduce their ignitability shall be subjected to the water soaking and drying procedure prior to being conditioned according to Annex D. This requirement applies to all methods of treatment, including back coating, which are applied to material covers that are finished in all other respects. It does not apply when the cover material is manufactured from materials that are formulated to be, or are inherently, flame retardant. Where it is not known whether the material has been so treated or not, the water soaking and drying procedure shall be carried out. Acclimatization for all materials before performing the test: At least 24 hours at 23 ± 2 °C e 50 ± 5 % RH; The test shall be carried out in an atmosphere having a temperature between 10 °C and 30 °C and a relative humidity between 15 % and 80 %.

Test Results: N.I. - Not Ignited, test is passed; S.I. - Smouldering ignition, F.I. - Flaming ignition, test is failed.

I risultati della seguente prova riguardano esclusivamente caratteristiche di infiammabilità della combinazione di materiali che costituiscono mobili imbottiti secondo le particolari condizioni usate nella prova, non devono quindi essere utilizzati come valutazioni della pericolosità d'incendio potenziale dei materiali o dei prodotti, nella loro destinazione d'uso. Tutti i tessuti di rivestimento che sono stati chimicamente trattati per ridurre la loro propensione all'infiammabilità devono essere sottoposti a procedura di lavaggio in acqua e asciugatura prima di essere condizionati secondo Annex D. Tale requisito si applica a tutti i tipi di trattamento chimico, inclusa spalmatura sul retro, che vengono effettuati su tessuti di rivestimento rifiniti. Non si applica per tessuti di rivestimento che sono intrinsecamente ritardanti di fiamma. Si applica quando non si hanno informazioni di sorta sul materiale. Condizionamento su tutti i materiali prima dell'esecuzione del test: Almeno 24 ore alla temperatura di 23 ± 2 °C e 50 ± 5 % UR; La prova viene eseguita invece in ambiente con temperatura tra 10°C e 30°C e relativa umidità tra 15% e 80%.

Risultati: N.I. - Not Ignited, il test ha esito positivo; S.I. - Smouldering ignition, F.I. - Flaming ignition, il test ha esito negativo.

GENERAL NOTES

Unrepeatable tests to exhaustion test material.

Prove irripetibili per esaurimento materiale.

END OF REPORT

(*) = Tests and analytes marked with asterisk are not accredited ACCREDIA. The content of the present document refers **exclusively to the submitted samples** and not to the batch that they want to represent. This report is made solely on the basis of materials supplied by the customer. This test report cannot be reproduced in part without written permission of LANARTEX. The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory. Except when specifically stated, **the results apply to the sample as received**. For any further information, please read the General Sales Condition on the Lanartex website.