



ENGLISCH DEKOR HandelsGmbH & CoKG
Scheydgasse 29
1210 Wien
Austria

Ihre Referenz
Kundennummer 40188
Kontaktperson Jost Christine
E-Mail christine.jost@englisch.at

Wien / 29.04.2025 / guse

Prüfbericht VN736 262111.2

Auftrag

Prüfung und Beurteilung des Brennverhaltens gemäß EN 13773.

Testmaterial

siehe Seite 2

Das zur Prüfung verwendete Prüfgut wurde für Laboratoriumszwecke anonymisiert.
Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung

Originalausfertigung, 26.04.2022
Neuausfertigung, 29.04.2025
Anzahl enthaltener Seiten: 28

OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH

Günther Sereinig

Customer Service Officer



1 Auftrag

Auftragsdatum	Auftragsumfang
15.02.2022	Prüfmusterbeschreibung - textile Flächengebilde - DIN 60000 Entzündbarkeit vertikal angeordneter Proben - EN 1101 Brennverhalten vertikal angeordneter Proben - Anlieferungszustand - EN 13772 Tropfverhalten vertikal angeordneter Proben - Anlieferungszustand - EN 13772 Klassifizierung des Brandverhaltens von Vorhängen und Gardinen - EN 13773

2 Prüfmuster

Nr.	Eingang	Musterbezeichnung
1	15.02.2022	"BLACKOUT FR" ^{A)}
2	15.02.2022	"THERMO DEKOR FR" ^{A)}
3	15.02.2022	"DEKOR FR" ^{A)}
4	15.02.2022	- ^{A)}
5	15.02.2022	"DIMOUT FR" ^{A)}
6	15.02.2022	"THERMO DIMOUT FR" ^{A)}
7	15.02.2022	"STORE FR" ^{A)}
8	15.02.2022	"THERMO STORE FR" ^{A)}

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Mustern um vom Kunden bereitgestellte Proben.)

^{A)}...Erläuterungen zu Änderungen am Report siehe Kapitel Anmerkungen/Qualitätsmanagement

3 Durchgeführte Prüfungen / Ergebnisse

*Prüfmusterbeschreibung - textile Flächengebilde DIN 60000

Geprüftes Muster: **#1 - #8**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Gemäß der derzeit gültigen Fassung der entsprechenden EG-Richtlinien werden Faserstoffe mit einem Masseanteil von < 2 % nicht angeführt.

Entzündbarkeit vertikal angeordneter Proben EN 1101 (1995-11/A1:2005-06)

Geprüftes Muster: **#1 "BLACKOUT FR" A)**

Prüfklima:

- Temperatur [°C]: 23

- rel. Luftfeuchte [%]: 33

Probengröße [mm]: 200x80

Prüfgas: Propan

Beflammungsart: Kantenbeflammung

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Zündzeit	Anzahl der		Zündzeit	Anzahl der	
	Entzündungen	Nicht Zündungen		Entzündungen	Nicht Zündungen
1 s	0	1	1 s	0	1
2 s	0	1	2 s	0	1
3 s	0	1	3 s	0	1
4 s	0	1	4 s	0	1
5 s	0	1	5 s	0	1
10 s	0	1	10 s	0	1
15 s	0	1	15 s	0	1
20 s	0	5	20 s	0	5

Mittlere Zündzeit [s]	>20	Mittlere Zündzeit [s]	>20
-----------------------	-----	-----------------------	-----

Mindestzündzeit [s]	>20
----------------------------	---------------

Messunsicherheit [%]: **13.76**

Geprüftes Muster: **#2 "THERMO DEKOR FR"** ^{A)}

Prüfklima:

- Temperatur [°C]: 23

- rel. Luftfeuchte [%]: 33

Probengröße [mm]: 200x80

Prüfgas: Propan

Beflammungsart: Kantenbeflammung

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Zündzeit	Anzahl der		Zündzeit	Anzahl der	
	Entzündungen	Nicht Zündungen		Entzündungen	Nicht Zündungen
1 s	0	1	1 s	0	1
2 s	0	1	2 s	0	1
3 s	0	1	3 s	0	1
4 s	0	1	4 s	0	1
5 s	0	1	5 s	0	1
10 s	0	1	10 s	0	1
15 s	0	1	15 s	0	1
20 s	0	5	20 s	0	5

Mittlere Zündzeit [s]	>20	Mittlere Zündzeit [s]	>20
-----------------------	-----	-----------------------	-----

Mindestzündzeit [s]	>20
---------------------	-----

Messunsicherheit [%]: **13.76**

Geprüftes Muster: **#3 "DEKOR FR" A)**

Prüfklima:

- Temperatur [°C]: 23

- rel. Luftfeuchte [%]: 33

Probengröße [mm]: 200x80

Prüfgas: Propan

Beflammungsart: Kantenbeflamung

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Zündzeit	Anzahl der		Zündzeit	Anzahl der	
	Entzündungen	Nicht Zündungen		Entzündungen	Nicht Zündungen
1 s	0	1	1 s	0	1
2 s	0	1	2 s	0	1
3 s	0	1	3 s	0	1
4 s	0	1	4 s	0	1
5 s	0	1	5 s	0	1
10 s	0	1	10 s	0	1
15 s	0	1	15 s	0	1
20 s	0	5	20 s	0	5

Mittlere Zündzeit [s]	>20	Mittlere Zündzeit [s]	>20
-----------------------	-----	-----------------------	-----

Mindestzündzeit [s]	>20
---------------------	-----

Messunsicherheit [%]: **13.76**

Geprüftes Muster: **#5 "DIMOUT FR" A)**

Prüfklima:

- Temperatur [°C]: 23

- rel. Luftfeuchte [%]: 33

Probengröße [mm]: 200x80

Prüfgas: Propan

Beflammungsart: Kantenbeflammung

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Zündzeit	Anzahl der		Zündzeit	Anzahl der	
	Entzündungen	Nicht Zündungen		Entzündungen	Nicht Zündungen
1 s	0	1	1 s	0	1
2 s	0	1	2 s	0	1
3 s	0	1	3 s	0	1
4 s	0	1	4 s	0	1
5 s	0	1	5 s	0	1
10 s	0	1	10 s	0	1
15 s	0	1	15 s	0	1
20 s	0	5	20 s	0	5

Mittlere Zündzeit [s]	>20	Mittlere Zündzeit [s]	>20
-----------------------	-----	-----------------------	-----

Mindestzündzeit [s]	>20
---------------------	-----

Messunsicherheit [%]: **13.76**

Geprüftes Muster: **#6 "THERMO DIMOUT FR" A)**

Prüfklima:

- Temperatur [°C]: 23

- rel. Luftfeuchte [%]: 33

Probengröße [mm]: 200x80

Prüfgas: Propan

Beflammungsart: Kantenbeflammung

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Zündzeit	Anzahl der		Zündzeit	Anzahl der	
	Entzündungen	Nicht Zündungen		Entzündungen	Nicht Zündungen
1 s	0	1	1 s	0	1
2 s	0	1	2 s	0	1
3 s	0	1	3 s	0	1
4 s	0	1	4 s	0	1
5 s	0	1	5 s	0	1
10 s	0	1	10 s	0	1
15 s	0	1	15 s	0	1
20 s	0	5	20 s	0	5

Mittlere Zündzeit [s]	>20	Mittlere Zündzeit [s]	>20
-----------------------	-----	-----------------------	-----

Mindestzündzeit [s]	>20
---------------------	-----

Messunsicherheit [%]: **13.76**

Geprüftes Muster: **#7 "STORE FR" A)**

Prüfklima:

- Temperatur [°C]: 23

- rel. Luftfeuchte [%]: 33

Probengröße [mm]: 200x80

Prüfgas: Propan

Beflammungsart: Kantenbeflammung

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Zündzeit	Anzahl der		Zündzeit	Anzahl der	
	Entzündungen	Nicht Zündungen		Entzündungen	Nicht Zündungen
1 s	0	1	1 s	0	1
2 s	0	1	2 s	0	1
3 s	0	1	3 s	0	1
4 s	0	1	4 s	0	1
5 s	0	1	5 s	0	1
10 s	0	1	10 s	0	1
15 s	0	1	15 s	0	1
20 s	0	5	20 s	0	5

Mittlere Zündzeit [s]	>20	Mittlere Zündzeit [s]	>20
-----------------------	-----	-----------------------	-----

Mindestzündzeit [s]	>20
---------------------	-----

Messunsicherheit [%]: **13.76**

Geprüftes Muster: **#8 "THERMO STORE FR" A)**

Prüfklima:

- Temperatur [°C]: 23

- rel. Luftfeuchte [%]: 33

Probengröße [mm]: 200x80

Prüfgas: Propan

Beflammungsart: Kantenbeflammung

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Zündzeit	Anzahl der		Zündzeit	Anzahl der	
	Entzündungen	Nicht Zündungen		Entzündungen	Nicht Zündungen
1 s	0	1	1 s	0	1
2 s	0	1	2 s	0	1
3 s	0	1	3 s	0	1
4 s	0	1	4 s	0	1
5 s	0	1	5 s	0	1
10 s	0	1	10 s	0	1
15 s	0	1	15 s	0	1
20 s	0	5	20 s	0	5

Mittlere Zündzeit [s]	>20	Mittlere Zündzeit [s]	>20
-----------------------	-----	-----------------------	-----

Mindestzündzeit [s]	>20
---------------------	-----

Messunsicherheit [%]: **13.76**

Brennverhalten vertikal angeordneter Proben - Anlieferungszustand EN 13772 (2011-01)

Geprüftes Muster: **#1 "BLACKOUT FR" A)**

Konditionierungsklima: $20 \pm 2 \text{ °C}$ / $65 \pm 5 \text{ %}$ relative Luftfeuchte

Prüfgas: Propan

Vorbehandlung: Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für
Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich
im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Probe	bestrahlte Waren- seite	1. Markier- faden ge- brochen	3. Markier- faden ge- brochen	Zeit vom Beginn der Beflammung bis zum Durchbrennen des		zerstörte Länge	brennend abfallende Proben- teile
				1. Markier- fadens	3. Markier- fadens		
				[s]	[s]	[cm]	
Längsrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	12.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	11.0	nein
Querrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	10.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	12.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	14.0	nein

Präzision: Bei einem Ringversuch mit 16 textilen Proben in 11 europäischen Laboratorien zeigte sich, dass die ermittelten Resultate reproduzierbar und wiederholbar sind. Zwischen allen Labs zeigten sich übereinstimmende Ergebnisse. Die Messunsicherheit U entspricht daher der Streuung der Einzelwerte der jeweiligen Prüfung.

Messunsicherheit [%]: 17

Geprüftes Muster: **#2 "THERMO DEKOR FR" A)**

Konditionierungsklima: **20 ± 2 °C / 65 ± 5 % relative Luftfeuchte**

Prüfgas: **Propan**

Vorbehandlung: **Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.**

Abweichung von der Norm: **Keine**

Probe	bestrahlte Waren- seite	1. Markier- faden ge- brochen	3. Markier- faden ge- brochen	Zeit vom Beginn der Beflammung bis zum Durchbrennen des		zerstörte Länge	brennend abfallende Proben- teile
				1. Markier- fadens	3. Markier- fadens		
				[s]	[s]	[cm]	
Längsrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	12.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	10.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	11.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	10.0	nein
Querrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	14.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	12.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	11.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein

Präzision: Bei einem Ringversuch mit 16 textilen Proben in 11 europäischen Laboratorien zeigte sich, dass die ermittelten Resultate reproduzierbar und wiederholbar sind. Zwischen allen Labs zeigten sich übereinstimmende Ergebnisse. Die Messunsicherheit U entspricht daher der Streuung der Einzelwerte der jeweiligen Prüfung.

Messunsicherheit [%]: **17**

Geprüftes Muster: **#3 "DEKOR FR" A)**

Konditionierungsklima: **20 ± 2 °C / 65 ± 5 % relative Luftfeuchte**

Prüfgas: **Propan**

Vorbehandlung: **Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.**

Abweichung von der Norm: **Keine**

Probe	bestrahlte Waren- seite	1. Markier- faden ge- brochen	3. Markier- faden ge- brochen	Zeit vom Beginn der Beflammung bis zum Durchbrennen des		zerstörte Länge	brennend abfallende Proben- teile
				1. Markier- fadens	3. Markier- fadens		
				[s]	[s]	[cm]	
Längsrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	15.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	13.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	12.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	14.0	nein
Querrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	11.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	14.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein

Präzision: Bei einem Ringversuch mit 16 textilen Proben in 11 europäischen Laboratorien zeigte sich, dass die ermittelten Resultate reproduzierbar und wiederholbar sind. Zwischen allen Labs zeigten sich übereinstimmende Ergebnisse. Die Messunsicherheit U entspricht daher der Streuung der Einzelwerte der jeweiligen Prüfung.

Messunsicherheit [%]: **17**

Geprüftes Muster: **#5 "DIMOUT FR" A)**

Konditionierungsklima: $20 \pm 2 \text{ °C} / 65 \pm 5 \text{ \%}$ relative Luftfeuchte

Prüfgas: Propan

Vorbehandlung: Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Probe	bestrahlte Waren- seite	1. Markier- faden ge- brochen	3. Markier- faden ge- brochen	Zeit vom Beginn der Beflammung bis zum Durchbrennen des		zerstörte Länge	brennend abfallende Proben- teile
				1. Markier- fadens	3. Markier- fadens		
				[s]	[s]	[cm]	
Längsrichtung							
1	rehchts	nein	nein	0	0	11.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	10.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	12.0	nein
Querrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	14.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	12.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	12.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	14.0	nein

Präzision: Bei einem Ringversuch mit 16 textilen Proben in 11 europäischen Laboratorien zeigte sich, dass die ermittelten Resultate reproduzierbar und wiederholbar sind. Zwischen allen Labors zeigten sich übereinstimmende Ergebnisse. Die Messunsicherheit U entspricht daher der Streuung der Einzelwerte der jeweiligen Prüfung.

Messunsicherheit [%]: 17

Geprüftes Muster: **#6 "THERMO DIMOUT FR" A)**

Konditionierungsklima: **20 ± 2 °C / 65 ± 5 % relative Luftfeuchte**

Prüfgas: **Propan**

Vorbehandlung: **Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für
Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich
im Anlieferungszustand.**

Abweichung von der
Norm: **Keine**

Probe	bestrahlte Waren- seite	1. Markier- faden ge- brochen	3. Markier- faden ge- brochen	Zeit vom Beginn der Beflammung bis zum Durchbrennen des		zerstörte Länge	brennend abfallende Proben- teile
				1. Markier- fadens	3. Markier- fadens		
				[s]	[s]	[cm]	
Längsrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	12.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	14.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	12.0	nein
Querrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	16.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	13.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	11.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein

Präzision: Bei einem Ringversuch mit 16 textilen Proben in 11 europäischen Laboratorien zeigte sich, dass die ermittelten Resultate reproduzierbar und wiederholbar sind. Zwischen allen Labors zeigten sich übereinstimmende Ergebnisse. Die Messunsicherheit U entspricht daher der Streuung der Einzelwerte der jeweiligen Prüfung.

Messunsicherheit [%]: **17**

Geprüftes Muster: **#7 "STORE FR" A)**

Konditionierungsklima: $20 \pm 2 \text{ °C} / 65 \pm 5 \text{ \%}$ relative Luftfeuchte

Prüfgas: Propan

Vorbehandlung: Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der

Keine

Norm:

Probe	bestrahlte Waren- seite	1. Markier- faden ge- brochen	3. Markier- faden ge- brochen	Zeit vom Beginn der Beflammung bis zum Durchbrennen des		zerstörte Länge	brennend abfallende Proben- teile
				1. Markier- fadens	3. Markier- fadens		
				[s]	[s]	[cm]	
Längsrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	10.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	10.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	11.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein
Querrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	12.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	11.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein

Präzision: Bei einem Ringversuch mit 16 textilen Proben in 11 europäischen Laboratorien zeigte sich, dass die ermittelten Resultate reproduzierbar und wiederholbar sind. Zwischen allen Labs zeigten sich übereinstimmende Ergebnisse. Die Messunsicherheit U entspricht daher der Streuung der Einzelwerte der jeweiligen Prüfung.

Messunsicherheit [%]: 17

Geprüftes Muster: **#8 "THERMO STORE FR" A)**

Konditionierungsklima: $20 \pm 2 \text{ °C} / 65 \pm 5 \text{ \%}$ relative Luftfeuchte

Prüfgas: Propan

Vorbehandlung: Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Probe	bestrahlte Waren- seite	1. Markier- faden ge- brochen	3. Markier- faden ge- brochen	Zeit vom Beginn der Beflammung bis zum Durchbrennen des		zerstörte Länge	brennend abfallende Proben- teile
				1. Markier- fadens	3. Markier- fadens		
				[s]	[s]	[cm]	
Längsrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	10.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	9.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	10.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	12.0	nein
Querrichtung							
1	rechts	nein	nein	0	0	11.0	nein
2	links	nein	nein	0	0	9.0	nein
3	rechts	nein	nein	0	0	11.0	nein
4	rechts	nein	nein	0	0	13.0	nein

Präzision: Bei einem Ringversuch mit 16 textilen Proben in 11 europäischen Laboratorien zeigte sich, dass die ermittelten Resultate reproduzierbar und wiederholbar sind. Zwischen allen Labors zeigten sich übereinstimmende Ergebnisse. Die Messunsicherheit U entspricht daher der Streuung der Einzelwerte der jeweiligen Prüfung.

Messunsicherheit [%]: 17

Tropfverhalten vertikal angeordneter Proben - Anlieferungszustand EN 13772

Geprüftes Muster: **#1 "BLACKOUT FR"** ^{A)}

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend	Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend
1	0	nein	1	0	nein
2	0	nein	2	0	nein
3	0	nein	3	0	nein
4	0	nein	4	0	nein

Geprüftes Muster: **#2 "THERMO DEKOR FR"**

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend	Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend
1	0	nein	1	0	nein
2	0	nein	2	0	nein
3	0	nein	3	0	nein
4	0	nein	4	0	nein

Geprüftes Muster: **#3 "DEKOR FR" A)**

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend	Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend
1	0	nein	1	0	nein
2	0	nein	2	0	nein
3	0	nein	3	0	nein
4	0	nein	4	0	nein

Geprüftes Muster: **#5 "DIMOUT FR" A)**

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend	Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend
1	0	nein	1	0	nein
2	0	nein	2	0	nein
3	0	nein	3	0	nein
4	0	nein	4	0	nein

Geprüftes Muster: **#6 "THERMO DIMOUT FR"** ^{A)}

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend	Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend
1	0	nein	1	0	nein
2	0	nein	2	0	nein
3	0	nein	3	0	nein
4	0	nein	4	0	nein

Geprüftes Muster: **#7 "STORE FR"** ^{A)}

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend	Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend
1	0	nein	1	0	nein
2	0	nein	2	0	nein
3	0	nein	3	0	nein
4	0	nein	4	0	nein

Geprüftes Muster: **#8 "THERMO STORE FR" A)**

Keine, laut Angabe des Antragstellers ist der eingereichte Artikel für

Vorbehandlung: Reinigungen nicht geeignet, daher erfolgten die Prüfungen ausschließlich im Anlieferungszustand.

Abweichung von der
Norm: Keine

Längsrichtung			Querrichtung		
Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend	Probe	Anzahl der abfallenden Tropfen	Zündend
1	0	nein	1	0	nein
2	0	nein	2	0	nein
3	0	nein	3	0	nein
4	0	nein	4	0	nein

***Klassifizierung des Brandverhaltens von Vorhängen und Gardinen EN 13773**

Geprüftes Muster: **#1 "BLACKOUT FR"** A)

Bestimmung der Entzündbarkeit gemäß EN 1101		keine Entzündung
Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften gemäß EN 13772 - im Anlieferungszustand	1. Markierfaden	nicht gebrochen
	3. Markierfaden	nicht gebrochen
	brennend abfallende Probenstücke	keine
max. Anzahl an Tropfen bei der Prüfung nach EN 13772		0
Tropfen entzündeten das Filterpapier		nein

Klassifizierung des Brandverhaltens

Gemäß den Klassifizierungskriterien der EN 13773 kann das geprüfte Muster im Anlieferungszustand in folgende Klasse eingestuft werden:

Klasse 1

Klassifizierung des Tropfverhaltens

Das geprüfte Muster kann im Anlieferungszustand und nach Wäschen, als

nicht tropfend

eingestuft werden.

Nicht tropfendes Verhalten entspricht gemäß der ehemaligen ÖNORM B 3800 Teil 1 Punkt 6.1 der Tropfenbildungsstufe
"Tr1 – nicht tropfend"

Geprüftes Muster: **#2 "THERMO DEKOR FR"** ^{A)}

Bestimmung der Entzündbarkeit gemäß EN 1101		keine Entzündung
Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften gemäß EN 13772 - im Anlieferungszustand	1. Markierfaden	nicht gebrochen
	3. Markierfaden	nicht gebrochen
	brennend abfallende Probenteile	keine
max. Anzahl an Tropfen bei der Prüfung nach EN 13772		0
Tropfen entzündeten das Filterpapier		nein

Klassifizierung des Brandverhaltens

Gemäß den Klassifizierungskriterien der EN 13773 kann das geprüfte Muster im Anlieferungszustand in folgende Klasse eingestuft werden:

Klasse 1

Klassifizierung des Tropfverhaltens

Das geprüfte Muster kann im Anlieferungszustand und nach Wäschen, als

nicht tropfend

eingestuft werden.

Nicht tropfendes Verhalten entspricht gemäß der ehemaligen ÖNORM B 3800 Teil 1 Punkt 6.1 der Tropfenbildungs-kategorie "Tr1 – nicht tropfend"

Geprüftes Muster: **#3 "DEKOR FR"** A)

Bestimmung der Entzündbarkeit gemäß EN 1101		keine Entzündung
Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften gemäß EN 13772 - im Anlieferungszustand	1. Markierfaden	nicht gebrochen
	3. Markierfaden	nicht gebrochen
	brennend abfallende Probenstücke	keine
max. Anzahl an Tropfen bei der Prüfung nach EN 13772		0
Tropfen entzündeten das Filterpapier		nein

Klassifizierung des Brandverhaltens

Gemäß den Klassifizierungskriterien der EN 13773 kann das geprüfte Muster im Anlieferungszustand in folgende Klasse eingestuft werden:

Klasse 1

Klassifizierung des Tropfverhaltens

Das geprüfte Muster kann im Anlieferungszustand und nach Wäschen, als

nicht tropfend

eingestuft werden.

Nicht tropfendes Verhalten entspricht gemäß der ehemaligen ÖNORM B 3800 Teil 1 Punkt 6.1 der Tropfenbildungsklasse "Tr1 – nicht tropfend"

Geprüftes Muster: **#5 "DIMOUT FR"** ^{A)}

Bestimmung der Entzündbarkeit gemäß EN 1101		keine Entzündung
Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften gemäß EN 13772 - im Anlieferungszustand	1. Markierfaden	nicht gebrochen
	3. Markierfaden	nicht gebrochen
	brennend abfallende Probenstücke	keine
max. Anzahl an Tropfen bei der Prüfung nach EN 13772		0
Tropfen entzündeten das Filterpapier		nein

Klassifizierung des Brandverhaltens

Gemäß den Klassifizierungskriterien der EN 13773 kann das geprüfte Muster im Anlieferungszustand in folgende Klasse eingestuft werden:

Klasse 1

Klassifizierung des Tropfverhaltens

Das geprüfte Muster kann im Anlieferungszustand und nach Wäschen, als

nicht tropfend

eingestuft werden.

Nicht tropfendes Verhalten entspricht gemäß der ehemaligen ÖNORM B 3800 Teil 1 Punkt 6.1 der Tropfenbildungs-kategorie "Tr1 – nicht tropfend"

Geprüftes Muster: **#6 "THERMO DIMOUT FR"** ^{A)}

Bestimmung der Entzündbarkeit gemäß EN 1101		keine Entzündung
Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften gemäß EN 13772 - im Anlieferungszustand	1. Markierfaden	nicht gebrochen
	3. Markierfaden	nicht gebrochen
	brennend abfallende Probenstücke	keine
max. Anzahl an Tropfen bei der Prüfung nach EN 13772		0
Tropfen entzündeten das Filterpapier		nein

Klassifizierung des Brandverhaltens

Gemäß den Klassifizierungskriterien der EN 13773 kann das geprüfte Muster im Anlieferungszustand in folgende Klasse eingestuft werden:

Klasse 1

Klassifizierung des Tropfverhaltens

Das geprüfte Muster kann im Anlieferungszustand und nach Wäschen, als

nicht tropfend

eingestuft werden.

Nicht tropfendes Verhalten entspricht gemäß der ehemaligen ÖNORM B 3800 Teil 1 Punkt 6.1 der Tropfenbildungs-kategorie "Tr1 – nicht tropfend"

Geprüftes Muster: **#7 "STORE FR"** A)

Bestimmung der Entzündbarkeit gemäß EN 1101		keine Entzündung
Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften gemäß EN 13772 - im Anlieferungszustand	1. Markierfaden	nicht gebrochen
	3. Markierfaden	nicht gebrochen
	brennend abfallende Probenstücke	keine
max. Anzahl an Tropfen bei der Prüfung nach EN 13772		0
Tropfen entzündeten das Filterpapier		nein

Klassifizierung des Brandverhaltens

Gemäß den Klassifizierungskriterien der EN 13773 kann das geprüfte Muster im Anlieferungszustand in folgende Klasse eingestuft werden:

Klasse 1

Klassifizierung des Tropfverhaltens

Das geprüfte Muster kann im Anlieferungszustand und nach Wäschen, als

nicht tropfend

eingestuft werden.

Nicht tropfendes Verhalten entspricht gemäß der ehemaligen ÖNORM B 3800 Teil 1 Punkt 6.1 der Tropfenbildungs-kategorie "Tr1 – nicht tropfend"

Geprüftes Muster: **#8 "THERMO STORE FR"** ^{A)}

Bestimmung der Entzündbarkeit gemäß EN 1101		keine Entzündung
Bestimmung der Flammenausbreitungseigenschaften gemäß EN 13772 - im Anlieferungszustand	1. Markierfaden	nicht gebrochen
	3. Markierfaden	nicht gebrochen
	brennend abfallende Probenstücke	keine
max. Anzahl an Tropfen bei der Prüfung nach EN 13772		0
Tropfen entzündeten das Filterpapier		nein

Klassifizierung des Brandverhaltens

Gemäß den Klassifizierungskriterien der EN 13773 kann das geprüfte Muster im Anlieferungszustand in folgende Klasse eingestuft werden:

Klasse 1

Klassifizierung des Tropfverhaltens

Das geprüfte Muster kann im Anlieferungszustand und nach Wäschen, als

nicht tropfend

eingestuft werden.

Nicht tropfendes Verhalten entspricht gemäß der ehemaligen ÖNORM B 3800 Teil 1 Punkt 6.1 der Tropfenbildungsstufe "Tr1 – nicht tropfend"

^{A)}...Erläuterungen zu Änderungen am Report siehe Kapitel Anmerkungen/Qualitätsmanagement

4 Anmerkungen

Geltungsdauer

Die angeführten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen nur auf die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist für diese der Report unbegrenzt gültig. Die aufgrund einer gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des OETI. In der Verantwortung des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei eine Umlegung der Ergebnisse sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich für baugleiche Produkte durchgeführt werden kann und nur solange möglich ist, wie das Produkt in unveränderter Art und Weise weiterproduziert wird. Mögliche nationale oder internationale Regelungen in Bezug auf die Geltungsdauer von Prüf- und Klassifizierungsberichten sind zu berücksichtigen; dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der Prüfstelle.

Muster

Die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial. Der Prüfzeitraum ist die Zeitspanne zwischen Probeneingang und Erstellung des Prüfberichtes. Sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht, ist keine zerstörungsfreie Prüfung bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OETI über, welches auch berechtigt ist, über Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfügen.

Ausfertigung

Dieser Prüfbericht wird nur als PDF ausfertigt. Übersetzungen werden am Deckblatt als solche gekennzeichnet.

Qualitätsmanagement, Akkreditierung und Notifizierung

"Diese Ausgabe stellt die Umschreibung von Report 198272.1 datiert 26.04.2022 dar. Grund: Änderung der Produktnamen. Alle Leistungen unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025. Das OETI ist akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle (NB0534). (<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>). Die Akkreditierung erfolgte durch die nationale Akkreditierungsstelle Akkreditierung Austria. Der Akkreditierungsumfang ist auf www.oeti.biz zu ersehen. Aufgrund eines Systems zur gegenseitigen Anerkennung nationaler Akkreditierungen (ILAC/IAF) gilt diese Akkreditierung weltweit.

Konformitätsaussagen basieren auf Vorgaben der angeführten Norm. Es kommt die „Einfache Akzeptanzregel“ zur Anwendung, das heißt für die Konformitätsaussage wird die Messunsicherheit zwar angeführt, aber nicht berücksichtigt.

Die Akkreditierung gilt nicht für die mit * gekennzeichneten Parameter in diesem Bericht. Die Analyse wurde jedoch auch für diese Parameter auf dem gleichen Qualitätsniveau durchgeführt wie für die akkreditierten Parameter. Die Akkreditierungskennzeichnung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstaufbereitung des Reports.

Das Akkreditierungszeichen darf gemäß Akkreditierungszeichenverordnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschließlich von der akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle verwendet werden. Verwendung der Nummer der notifizierten Stelle: Bei Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) muss die Verwendung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 erfolgen. Bei Bauprodukten ist die Verwendung nur im Rahmen einer CE-Leistungserklärung zulässig.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche – vom Reportersteller nicht autorisierte – Veränderungen, Ergänzungen oder Verfälschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den einschlägigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafrechtsgesetzbuches. Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Veröffentlichungen - auch auszugsweise - und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der OETI GmbH. Reports dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nur in voller Länge reproduziert werden.

Reportende