



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-00

Test Report Prüfbericht

Customer: ENGLISCH DEKOR Handels GmbH & Co. KG
Kunde: Scheydgasse 29
1210 Wien
Austria

BV Order No.: -
BV Auftrags Nr.: (25425)220-611155
Report No.:
Berichtsnr.:
Report Version: 1
Berichtsversion:

Contact Person: Ms. Christine Jost
Ansprechpartner:
Date of Order: 22.07.2025
Auftragsdatum:

Report Date: 08.08.2025
Berichtsdatum:

Sample Information Probeninformation


Testing Requirements: Tested according to "Customer" requirements
Anforderungen: Geprüft nach "Customer" Anforderungen
Sample Description: Fabric sample
Probenbeschreibung: Stoffmuster
Customer Reference: Möbelstoff / Upholstery FR "capri"
Kundenreferenz: "9 kPa"
Sample Reception: 28.07.2025
Probeneingang:
Sampled By: client
Probennehmer:

Performance Date: 28.07.2025 - 08.08.2025
Bearbeitungszeitraum:

Material: 100% polyester FR
Material: 100% Polyester FR
Colour: beige
Farbe: beige
Sample Type: Fabric
Proben Typ: Stoffmuster

Submitted Samples Gelieferte Muster

No. 1





Report No.: (25425)220-611155
Berichtsnr.:

Summary of Test Results
Zusammenfassung der Prüfergebnisse
Tested according to "Customer" requirements
Geprüft nach "Customer" Anforderungen

Tests required <i>Beauftragte Prüfungen</i>	Evaluation <i>Evaluierung</i>	Remark <i>Bemerkung</i>
Abrasion resistance <i>Scheuerbeständigkeit</i>	No Evaluation Keine Anforderungen	



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-00

Report No.: (25425)220-611155
Berichtsnr.:

Tested Samples
Prüflinge

Article No <i>Artikel-Nr.</i>	Sample ID <i>Probennummer</i>	Sample description	Beschreibung des Prüflings
	611155-01	Fabric - col. beige	Stoffmuster - Fb. beige

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Joerg-Timm Kilisch
VAT-No.: DE164793120
Reg.No.: Schwerin HRB 3564

Schwerin
Mettenheimer Straße 12-14, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Oehleckerling 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Tuerkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com

Test Results Prüfergebnisse

Tested according to "Customer" requirements

Geprüft nach "Customer" Anforderungen

Sample Description:	Fabric - col. beige	Lab Reference No:	611155-01
Probenbeschreibung:	Stoffmuster - Fb. beige	Labor-Referenz-Nr.:	611155-01
Test Method / Standard:	Performance: Abrasion resistance, specimen breakdown: DIN EN ISO 12947-2:2017-03		
Prüfmethode / Norm:	Funktion: Scheuerbeständigkeit, Probenzerstörung: DIN EN ISO 12947-2:2017-03		
Test Location & Accreditation:	Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Hamburg.		
Prüfstandort & Akkreditierung:	Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Hamburg geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Test performed with an abrasion load of 9 kPa <i>Prüfung durchgeführt mit einer Scheuerbelastung bei 9 kPa</i>		for Information only	No Specification <i>Keine Spezifikation</i>
Revolutions <i>Umdrehungen</i>		>100000	No Specification <i>Keine Spezifikation</i>
Colour change after 6000 cycles <i>Farbtonänderung nach 6000 Zyklen</i>		Grade 4-5	No Specification <i>Keine Spezifikation</i>

The test results relate only to the received and tested item. Without the written consent of Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH excerpts of this report shall not be reproduced. If the standard or the customer defines no decision rule, the laboratory applies a decision rule following the "Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w=0)" (chapter 4.2.1) of ILAC Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity (ILAC-G8:09/2019). The results in this test report are reported in a simplified way (et al. without measurement uncertainty).

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den erhaltenen und geprüften Gegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet. Wenn die Norm oder der Kunde keine Entscheidungsregel definiert, wendet das Prüflabor eine Entscheidungsregel in Anlehnung an die "Binäre Aussage für einfache Akzeptanzregel (w=0)" (Kapitel 4.2.1) der ILAC-Richtlinien zu Entscheidungsregeln und Konformitätserklärungen (ILAC-G8:09/2019) an. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden in vereinfachter Weise berichtet (u.a. ohne Messunsicherheit).



Astrid ten Weges

No results printed beyond this point in the report

Ende der Ergebnisdarstellung

Detailed Method Descriptions Detaillierte Methodenbeschreibungen

Analysis / Test:	Performance: Abrasion resistance, specimen breakdown
Analyse / Prüfung:	Funktion: Scheuerbeständigkeit, Probenzerstörung
DIN EN ISO 12947-2, Determination of the abrasion resistance of fabrics by the martindale method, part 2: Determination of specimen breakdown	
DIN EN ISO 12947-2, Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale - Verfahren, Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung	