



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-00

Test Report Prüfbericht

Customer: ENGLISCH DEKOR Handels GmbH & Co. KG
Kunde: Scheydgasse 29
1210 Wien
Austria

BV Order No.: -
BV Auftrags Nr.: (25426)056-626324
Report No.:
Berichtsnr.:
Report Version: 1
Berichtsversion:

Contact Person: Ms. Christine Jost
Ansprechpartner:
Date of Order: 04.02.2026
Auftragsdatum:

Report Date: 25.02.2026
Berichtsdatum:

Sample Information Probeninformation

Testing Requirements: Tested according to "Customer" requirements
Anforderungen: Geprüft nach "Customer" Anforderungen

Sample Description: Fabric sample
Probenbeschreibung: Stoffmuster

Customer Reference: verdi
Kundenreferenz:

Sample Reception: 13.02.2026
Probeneingang:

Performance Date: 13.02.2026 - 25.02.2026
Bearbeitungszeitraum:

Sampled By: client
Probennehmer:

Product End use: Möbelstoff / Upholstery Dekor / Curtain
Verwendungszweck: Möbelstoff / Upholstery Dekor / Curtain

Colour: green
Farbe: grün

Sample Type: Fabric
Proben Typ: Stoff

Submitted Samples Gelieferte Muster

No. 1





Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-00

Report No.: (25426)056-626324
Berichtsnr.:

Summary of Test Results
Zusammenfassung der Prüfergebnisse
Tested according to "Customer" requirements
Geprüft nach "Customer" Anforderungen

Tests required <i>Beauftragte Prüfungen</i>	Evaluation <i>Evaluierung</i>	Remark <i>Bemerkung</i>
Abrasion resistance <i>Scheuerbeständigkeit</i>	No Evaluation Keine Anforderungen	



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-00

Report No.: (25426)056-626324
Berichtsnr.:

Tested Samples Prüflinge

Article No Artikel-Nr.	Sample ID Probennummer	Sample description	Beschreibung des Prüflings
	626324-01	Fabric sample - col. green	Stoffmuster - Fb. grün

Test Results Prüfergebnisse

Tested according to "Customer" requirements
Geprüft nach "Customer" Anforderungen

Sample Description: Probenbeschreibung:	Fabric sample - col. green Stoffmuster - Fb. grün	Lab Reference No: Labor-Referenz-Nr.:	626324-01 626324-01
Test Method / Standard: Prüfmethode / Norm: Test Location & Accreditation: Prüfstandort & Akkreditierung:	Performance: Abrasion resistance, specimen breakdown: DIN EN ISO 12947-2:2017-03 Funktion: Scheuerbeständigkeit, Probenzerstörung: DIN EN ISO 12947-2:2017-03 Parameter has been analyzed at accredited BVCPS laboratory Hamburg. Parameter wurde im akkreditierten BVCPS Labor Hamburg geprüft.		
Parameter	Limit / Grenzwert	Value / Messwert	Evaluation / Evaluierung
Test performed with an abrasion load of 9 kPa Prüfung durchgeführt mit einer Scheuerbelastung bei 9 kPa Revolutions Umdrehungen Colour change after 6000 cycles Farbtonänderung nach 6000 Zyklen		for Information only 70000 Grade 5	No Specification Keine Spezifikation No Specification Keine Spezifikation No Specification Keine Spezifikation
Remark:	Slight fluff abrasion was observed after 40,000 abrasion cycles. The fluff was completely worn away after 80,000 abrasion cycles. Bei 40000 Scheuertouren wurde ein leichter Florabrieb festgestellt. Bei 80000 Scheuertouren ist der Flor vollständig abgeschuert.		

The test results relate only to the received and tested item. Without the written consent of Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH excerpts of this report shall not be reproduced. If the standard or the customer defines no decision rule, the laboratory applies a decision rule following the "Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w=0)" (chapter 4.2.1) of ILAC Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity (ILAC-G8:09/2019). The results in this test report are reported in a simplified way (et al. without measurement uncertainty).

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den erhaltenen und geprüften Gegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung von Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH ist eine auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts nicht gestattet. Wenn die Norm oder der Kunde keine Entscheidungsregel definiert, wendet das Prüflabor eine Entscheidungsregel in Anlehnung an die "Binäre Aussage für einfache Akzeptanzregel (w=0)" (Kapitel 4.2.1) der ILAC-Richtlinien zu Entscheidungsregeln und Konformitätserklärungen (ILAC-G8:09/2019) an. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden in vereinfachter Weise berichtet (u.a. ohne Messunsicherheit).

Hanife Demir

No results printed beyond this point in the report

Ende der Ergebnisdarstellung

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Joerg-Timm Kilisch
VAT-No.: DE164793120
Reg.No.: Schwerin HRB 3564

Schwerin
Mettenheimer Straße 12-14, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Oehleckerring 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Türkheim
Businesspark A96, 86842 Türkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-12024-02-00

Report No.: (25426)056-626324
Berichtsnr.:

Detailed Method Descriptions *Detaillierte Methodenbeschreibungen*

Analysis / Test:	Performance: Abrasion resistance, specimen breakdown
Analyse / Prüfung:	Funktion: Scheuerbeständigkeit, Probenzerstörung
DIN EN ISO 12947-2, Determination of the abrasion resistance of fabrics by the martindale method, part 2: Determination of specimen breakdown	
<i>DIN EN ISO 12947-2, Bestimmung der Scheuerbeständigkeit von textilen Flächengebilden mit dem Martindale - Verfahren, Teil 2: Bestimmung der Probenzerstörung</i>	

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
www.bureauveritas.de/cps
Phone: +49 (0)40 - 740 41 - 0

Managing Director: Joerg-Timm Kilisch
VAT-No.: DE164793120
Reg.No.: Schwerin HRB 3564

Schwerin
Mettenheimer Straße 12-14, 19061 Schwerin
cps-schwerin@bureauveritas.com

Hamburg
Oehleckerring 40, 22419 Hamburg
cps-hamburg@bureauveritas.com

Tuerkheim
Businesspark A96, 86842 Tuerkheim
cps-tuerkheim@bureauveritas.com

Nuremberg
Thurn-und-Taxis-Str. 18, 90411 Nuremberg
cps-nuernberg@bureauveritas.com