



Report VN736 131616.1 Prüfbericht

Antragsteller

ENGLISCH DEKOR HandelsGmbH & CoKG
Scheydgasse 29
1210-Wien
Austria

Kundenreferenz

Frau Manuela Schopper

Auftrag

Prüfung und Beurteilung des Pillingverhaltens gemäß EN 14465.

Prüfgut

„diva“, „carmen“

Das zur Prüfung verwendete Prüfgut wurde für Laboratoriumszwecke anonymisiert.
Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung und Unterschriften

Anzahl enthaltener Seiten: 4
Originalausfertigung / Wien 16.10.2017 / AA / 188

Zeichnungsberechtigt
Ing. Hannes Vittek

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag	2
1.1	Auftragschronologie.....	2
1.2	Prüfmuster	2
1.3	Vormerkung / Angaben des Antragstellers	2
2	Befund / Durchgeführte Prüfungen.....	3
2.1	Beschreibung des Prüfmusters	3
2.2	Bestimmung des Pillingverhaltens und Veränderung der Oberfläche – modifiziertes Martindale-Verfahren.....	3
3	Anmerkungen	4

1 Auftrag

1.1 Auftragschronologie

Datum	Eingang	Auftrag
04.11.2015	05.11.2015	Prüfung und Beurteilung des Pillingverhaltens gemäß EN 14465.

1.2 Prüfmuster

Nr.	Eingang	Musterbezeichnung
1	05.11.2015	„diva“

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Mustern um vom Kunden bereitgestellte Proben.)

1.3 Vormerkung / Angaben des Antragstellers

Laut Angabe des Antragstellers handelt es sich bei den Artikeln „diva“ und „carmen“ um Artikel mit gleicher Konstruktion und Aufbau ausschließlich in verschiedenen Farben. Stellvertretend wurden die Prüfungen am Muster „diva“ durchgeführt.

2 Befund / Durchgeführte Prüfungen

2.1 Beschreibung des Prüfmusters

Beschreibung des Prüfmusters gemäß DIN 60 000

Ergebnis

Geprüftes Muster: 1

Faserart gemäß DIN ISO 2076	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Polgewebe

2.2 Bestimmung des Pillingverhaltens und Veränderung der Oberfläche – modifiziertes Martindale-Verfahren

Prüfungsbedingungen

Prüfvorschrift: EN 14465 / EN ISO 12945 Teil 2

Prüfgerät: Modifiziertes Martindale Scheuerprüfgerät

Anzahl der Messproben: 3 Proben

Anzahl der Beobachter: 3

Probenbelastung: 415 ± 2 g

Verwendetes Scheuermittel: Woll-Scheuergewebe

Ergebnis

Geprüftes Muster: 1

Nach 2.000 Touren	Pillnote: 5
Nach 5.000 Touren	Pillnote: 5

Beurteilungsnoten:

Note 5 - Keine Veränderung

Note 4 - Leicht flusige Oberfläche und/oder vereinzelt unreife Pills

Note 3 - Mäßige Flusenbildung und/oder Pillingbildung. Pills abwechselnder Größe und Dichte bedecken vereinzelt die Oberfläche der Messprobe

Note 2 - Ausgeprägte Flusenbildung und/oder Pillingbildung. Pills abwechselnder Größe und Dichte bedecken in großem Umfang die Oberfläche der Messprobe

Note 1 - Dichte Flusenbildung und/oder starke Pillingbildung. Pills abwechselnder Größe und Dichte bedecken die gesamte Oberfläche der Messprobe.

Beurteilung gemäß EN 14465:

Das geprüfte Muster kann gemäß EN 14465 „Textilien – Möbelstoffe – Spezifikation und Prüfverfahren“ hinsichtlich Pilling in die

Kategorie A

eingestuft werden.

3 Anmerkungen

Geltungsdauer

Die angeführten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen nur auf die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist für diese der Report unbegrenzt gültig.

Die aufgrund einer gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des ÖTI.

In der Verantwortung des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei eine Umlegung der Ergebnisse sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich für baugleiche Produkte durchgeführt werden kann und nur solange möglich ist, wie das Produkt in unveränderter Art und Weise weiterproduziert wird.

Mögliche nationale oder internationale Regelungen in Bezug auf die Geltungsdauer von Prüf- und Klassifizierungsberichten sind zu berücksichtigen; dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der Prüfstelle.

Muster

Die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial.

Sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht, ist keine zerstörungsfreie Prüfung bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des ÖTI über, welches auch berechtigt ist, über Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfügen.

Ausfertigung

Die gültige Erstausfertigung erfolgt mit Originalunterschriften in Papierform. Für Referenz- und Ablagezwecke kann ein nicht signiertes Duplikat als pdf-File erstellt werden. Duplikate und Übersetzungen werden am Deckblatt als solche gekennzeichnet.

Qualitätsmanagement, Akkreditierung und Notifizierung

Diese Ausgabe stellt die Umschreibung von Report 081821.1 datiert 12.11.2015 dar.

Alle Leistungen unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025 bzw. EN ISO/IEC 17065.

Das ÖTI ist akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle (NB0534). (<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>). Die Prüfstellenakkreditierung erfolgte durch die nationale Akkreditierungsstelle Akkreditierung Austria (bmwf). Der Akkreditierungsumfang ist auf www.bmwf.at/akkreditierung zu ersehen.

In diesem Bericht sind nicht-akkreditierte Einzelverfahren mit * als solche gekennzeichnet.

Das Akkreditierungszeichen darf gemäß Akkreditierungszeichenverordnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschließlich von der akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle verwendet werden.

Verwendung der Nummer der notifizierten Stelle: Bei Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) muss die Verwendung gemäß den Vorgaben der PSA-Sicherheitsverordnung § 10, BGBl. Nr. 596/1994 i.d.g.F. sowie dem Artikel 13 der PSA-Richtlinie 89/686/EWG erfolgen. Bei Bauprodukten ist die Verwendung nur im Rahmen einer CE-Leistungserklärung zulässig.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche – vom Reportersteller nicht autorisierte – Veränderungen, Ergänzungen oder Verfälschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den einschlägigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches.

Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Veröffentlichungen - auch auszugsweise - und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung des ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH. Reports dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nur in voller Länge reproduziert werden.

Reportende