

Müller-BBM Building Solutions GmbH
Helmut-A.-Müller-Straße 1 - 5
82152 Planegg

Telefon +49(89)3540486 0
Telefax +49(89)999507 62

www.mbbm-bso.com

M. Eng. Philipp Meistring
Telefon +49(89)3540486 38
philipp.meistring@mbbm-bso.com

19. Mai 2025
B129169/24 Version 1 MSG/JRE

**Vorhangstoff Artikel
„Iana“
der Fa. Englisch Dekor Handels
GmbH & Co. KG**

**Prüfung der Schallabsorption im
Hallraum nach DIN EN ISO 354**

Prüfbericht Nr. B129169/24

Auftraggeber:	Englisch Dekor Handels GmbH & Co. KG Scheydgasse 29 1210 Wien ÖSTERREICH
Bearbeitet von:	M. Eng. Philipp Meistring Jan-Lieven Moll
Berichtsdatum:	19. Mai 2025
Lieferdatum der Prüfobjekte:	25. April 2025
Prüfdatum:	12. Mai 2025
Berichtsumfang:	Insgesamt 13 Seiten, davon 6 Seiten Textteil 2 Seiten Anhang A 1 Seite Anhang B 4 Seiten Anhang C

Müller-BBM Building Solutions GmbH
HRB München 278753
USt-IdNr. DE355267779

Geschäftsführer:
Stefan Schierer, Elmar Schröder

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Grundlagen	3
3	Prüfobjekt und Prüfaufbau	4
4	Prüfverfahren	5
5	Auswertung	5
6	Messergebnisse	5
7	Anmerkungen	6

Anhang A: Prüfzeugnis

Anhang B: Fotos

Anhang C: Beschreibung des Prüfverfahrens, des Prüfstands
und der Prüfmittel

1 Aufgabenstellung

Im Auftrag der Englisch Dekor Handels GmbH & Co. KG, 1210 Wien, Österreich, war die Schallabsorption des Vorhangstoffes Artikel „Iana“ nach DIN EN ISO 354 [1] im Hallraum zu ermitteln.

Das Gewebe wurde in einer gerafften Anordnung jeweils mit einem lichten Abstand von 100 mm und 200 mm zur Rückwand geprüft.

2 Grundlagen

Diesem Prüfbericht liegen folgende Unterlagen zugrunde:

- [1] DIN EN ISO 354: Akustik - Messung der Schallabsorption in Hallräumen (ISO 354:2003); Deutsche Fassung EN ISO 354:2003. 2003-12
- [2] DIN EN ISO 11654: Akustik - Schallabsorber für die Anwendung in Gebäuden - Bewertung der Schallabsorption (ISO 11654:1997); Deutsche Fassung EN ISO 11654:1997. 1997-07
- [3] ASTM C 423-23e1: Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the Reverberation Room Method. Revision: 23e1. 2024-08
- [4] ISO 9613-1: Acoustics - Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 1: calculation of the absorption of sound by the atmosphere. 1993-06
- [5] DIN EN ISO 12999-2: Akustik – Bestimmung und Anwendung der Messunsicherheiten in der Bauakustik Teil 2: Schalldämpfung (ISO 12999-2:2020); Deutsche Fassung EN ISO 12999-2:2020. 2020-11
- [6] DIN EN ISO 9053-1: Akustik – Bestimmung des Strömungswiderstandes – Teil 1: Verfahren mit statischer Luftströmung (ISO 9053-1:2018); Deutsche Fassung EN ISO 9053-1:2018. 2019-03
- [7] DIN EN ISO 5084: Textilien – Bestimmung der Dicke von Textilien und textilen Erzeugnissen (ISO 5084:1996); Deutsche Fassung EN ISO 5084:1996. 1996-10

3 Prüfobjekt und Prüfaufbau

3.1 Prüfobjekt

Das geprüfte Gewebe lässt sich wie folgt beschreiben (gemäß Herstellerangabe):

- Bezeichnung "Iana"
- Material 70 % WV, 25 % PA, 5 % AF

Weiter wurden durch die Prüfstelle anhand einer Stichprobe aus dem Prüfmaterial folgende Parameter ermittelt (Stichprobengröße 210 mm x 297 mm):

- Dicke gemäß DIN EN ISO 5084 [7] (3 Positionen,
Druck 1,00 kPa, Druckstempel 2000 mm²): $d = 1,04 \text{ mm}$
- Spezifischer Strömungswiderstand
gemäß DIN EN ISO 9053-1 [6]: $R_s = 1147 \text{ Pa s/m}$
- Flächenbezogene Masse: $m'' = 394 \text{ g/m}^2$

3.2 Prüfaufbau

Der Einbau des Prüfobjektes im Hallraum erfolgte durch Mitarbeiter der Prüfstelle.

Das Prüfobjekt wurde wie folgt montiert:

- in Anlehnung an Montagetypp G-100 und Montagetypp G-200
gemäß DIN EN ISO 354 [1]
- geraffte Anordnung, 100 % Stoffzugabe
- lichter Abstand zur Rückwand 100 mm und 200 mm
- aufgehängt an 90 mm hoher Deckenschiene an der Hallraumdecke,
60 mm Stoffüberlappung an der Schiene
- Prüfung ohne Umfassungsrahmen
- Prüfaufbau aus fünf Vorhangbahnen (vier Bahnen 1,53 m x 3,00 m und eine
Bahn 0,98 m x 3,00 m), mit 20 mm Stoßüberlappung
- Abmessungen der Prüffläche (ab Unterkante Deckenschiene)
 $B \times H = 3,51 \text{ m} \times 2,94 \text{ m} = 10,32 \text{ m}^2$

In den Prüfzeugnissen in Anhang A und den Fotos in Anhang B sind weitere Informationen über die Prüfanordnung enthalten.

4 Prüfverfahren

Die Messungen wurden nach DIN EN ISO 354 [1] durchgeführt.

Das Prüfverfahren, der Prüfstand und die verwendeten Prüfmittel sind in Anhang C beschrieben.

5 Auswertung

Es wurde der Schallabsorptionsgrad α_s in Terzen zwischen 100 Hz und 5000 Hz gemäß DIN EN ISO 354 [1] bestimmt.

Zusätzlich wurden nach DIN EN ISO 11654 [2] folgende Kennwerte ermittelt:

- Praktischer Schallabsorptionsgrad α_p in Oktavbändern
- Bewerteter Schallabsorptionsgrad α_w als Einzahlangabe

Der bewertete Schallabsorptionsgrad α_w wird aus den praktischen Schallabsorptionsgraden α_p in den Oktavbändern zwischen 250 Hz und 4000 Hz ermittelt.

Nach der ASTM C 423 [3] wurden folgende Kennwerte ermittelt:

- Noise Reduction Coefficient *NRC* als Einzahlangabe
Arithmetischer Mittelwert der Schallabsorptionsgrade in den vier Terzbändern 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz und 2000 Hz; Mittelwert auf 0,05 gerundet.
- Sound Absorption Average *SAA* als Einzahlangabe
Arithmetischer Mittelwert der Schallabsorptionsgrade in den zwölf Terzbändern zwischen 200 Hz und 2500 Hz; Mittelwert auf 0,01 gerundet.

6 Messergebnisse

Die Schallabsorptionsgrade α_s in Terzbändern, die praktischen Schallabsorptionsgrade α_p in Oktavbändern sowie die Einzahlangaben (α_w , *NRC* und *SAA*) sind dem Prüfzeugnis im Anhang A zu entnehmen.

Angaben zur Messunsicherheit sind in Anhang C enthalten. Bei der Zuordnung der Absorptionsgruppe wurde entsprechend DIN EN ISO 11654 [2] die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

7 Anmerkungen

Die ermittelten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Gegenstände und beschriebenen Zustände.



M.Eng. Philipp Meistring
(Projektverantwortlicher)

Dieser Prüfbericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfältigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM.



Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/EC 17025:2018
akkreditiertes Prüflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Englisch Dekor Handels GmbH & Co. KG
Scheydgasse 29, 1210 Wien

Prüfgegenstand: Vorhangstoff "Iana",
gerafft 100% Zugabe, Wandabstand 200 mm

Vorhangstoff:

Angaben des Auftraggebers:

- Vorhangstoff Artikel "Iana"
- Material 70 % WV, 25 % PA, 5 % AF

Durch die Prüfstelle ermittelt:

- flächenbezogene Masse $m'' = 394 \text{ g/m}^2$
- spezifischer Strömungswiderstand $R_S = 1147 \text{ Pa s/m}$ nach DIN EN ISO 9053-1
- Dicke $d = 1,04 \text{ mm}$

Prüfanordnung:

- Aufbau in Anlehnung an Montagetyp G-200 nach DIN EN ISO 354
- frei hängend vor Hallraumwand mit 200 mm Wandabstand
- Aufbau ohne Umfassungsrahmen
- fünf Stoffbahnen (vier Bahnen $1,53 \text{ m} \times 3,00 \text{ m}$ und eine Bahn $0,98 \text{ m} \times 3,00 \text{ m}$), mit 20 mm Stoßüberlappung
- an 90 mm hoher Deckenschiene an der Hallraumdecke aufgehängt (60 mm Stoffüberlappung)
- gerafft montiert (100 % Stoffzugabe)
- Prüffläche $B \times H = 3,51 \text{ m} \times 2,94 \text{ m}$ (ab Unterkante Deckenschiene)

Raum: E

Volumen: $199,60 \text{ m}^3$

Prüffläche: $10,32 \text{ m}^2$

Prüfdatum: 12.05.2025


	θ [°C]	$r. h.$ [%]	B [kPa]
Ohne Probe	21,6	36,1	94,7
Mit Probe	21,5	36,3	94,7

Frequenz [Hz]	α_s Terz	α_p Oktave
100	0,04	0,15
125	0,13	
160	0,23	
200	0,45	0,65
250	0,64	
315	0,85	
400	1,00	
500	1,01	1,00
630	1,05	
800	1,03	
1000	1,04	
1250	0,99	1,00
1600	1,01	
2000	1,03	
2500	1,05	
3150	1,06	1,00
4000	1,07	
5000	1,06	

◦ Absorptionsfläche kleiner als $1,0 \text{ m}^2$

α_s Schallabsorptionsgrad nach ISO 354

α_p Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654



Bewertung nach ISO 11654: Bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,95$ Schallabsorberklasse: A	Bewertung nach ASTM C423: Noise Reduction Coefficient $NRC = 0,95$ Sound Absorption Average $SAA = 0,93$
--	--

MÜLLER-BBM

Planegg, 19.05.2025
Prüfbericht Nr. B129169/24

Anhang A
Seite 2

**Vorhangstoff „Iana“,
Fa. Englisch Dekor Handels GmbH & Co. KG**



Abbildung B.1. Prüfanordnung im Hallraum (frontale Ansicht).



Abbildung B.2. Prüfanordnung im Hallraum (diagonale Ansicht).

Angaben zum Prüfverfahren zur Ermittlung der Schallabsorption im Hallraum

1 Messgröße Schallabsorptionsgrad

Es wurde der Schallabsorptionsgrad α_s des Prüfobjekts bestimmt. Hierzu wurde die mittlere Nachhallzeit im Hallraum ohne und mit Prüfobjekt ermittelt. Die Berechnung des Schallabsorptionsgrads erfolgte nach folgender Gleichung:

$$\alpha_s = \frac{A_T}{S}$$

$$A_T = 55,3 V \left(\frac{1}{c_2 T_2} - \frac{1}{c_1 T_1} \right) - 4 V (m_2 - m_1)$$

Dabei ist

- α_s Schallabsorptionsgrad;
- A_T Äquivalente Schallabsorptionsfläche des Prüfobjekts in m²;
- S die vom Prüfobjekt überdeckte Fläche in m²;
- V Hallraumvolumen in m³;
- c_1 Schallgeschwindigkeit in Luft im Hallraum ohne Prüfobjekt in m/s;
- c_2 Schallgeschwindigkeit in Luft im Hallraum mit Prüfobjekt in m/s;
- T_1 Nachhallzeit im Hallraum ohne Prüfobjekt in s;
- T_2 Nachhallzeit im Hallraum mit Prüfobjekt in s;
- m_1 Luftabsorptionskoeffizient im Hallraum ohne Prüfobjekt in m⁻¹;
- m_2 Luftabsorptionskoeffizient im Hallraum mit Prüfobjekt in m⁻¹.

Als Fläche des Prüfobjekts wurde die vom Prüfobjekt überdeckte Fläche verwendet.

Die unterschiedliche Dissipation der Schallausbreitung in Luft wurde gemäß Abschnitt 8.1.2 DIN EN ISO 354 [1] berücksichtigt. Die Berechnung der Luftabsorptionskoeffizienten erfolgte nach ISO 9613-1 [4]. Die klimatischen Bedingungen während der Prüfung sind in den Prüfzeugnissen aufgeführt.

Angaben zur Wiederholpräzision und zur Vergleichspräzision des Messverfahrens sind in DIN EN ISO 354 [1] und DIN EN ISO 12999-2 [5] enthalten. Für den Einzahlwert α_w wird in DIN EN ISO 12999-2 [5] eine Vergleichsstandardabweichung von $\sigma_R = 0,035$ angegeben. Dieser Wert entspricht der in Ringversuchen ermittelten Vergleichsstandardunsicherheit und beschreibt die Standardunsicherheit von im Prüfstand gewonnenen Prüfergebnissen für ein Bauteil unter Vergleichsbedingungen. Für ein anzustrebendes Vertrauensniveau von 95 % resultiert ein Erweiterungsfaktor von $k = 2,0$ und eine erweiterte Unsicherheit von $U = \pm 0,07$ für den ermittelten bewerteten Schallabsorptionsgrad α_w .

2 Prüfverfahren

2.1 Beschreibung des Hallraums

Der Hallraum entspricht den Anforderungen nach DIN EN ISO 354 [1].

Der Hallraum weist ein Volumen von $V = 199,6 \text{ m}^3$ und eine Raumbooberfläche von $S = 216 \text{ m}^2$ auf.

Es sind sechs ungerichtete Mikrofone sowie vier Dodekaeder fest im Hallraum installiert. Zur Erhöhung der Diffusität sind sechs Verbundbleche mit den Abmessungen $1,2 \text{ m} \times 2,4 \text{ m}$ und sechs Verbundbleche mit den Abmessungen $1,2 \text{ m} \times 1,2 \text{ m}$ gekrümmt und unregelmäßig im Raum aufgehängt.

In Abbildung C.1 sind Zeichnungen des Hallraums dargestellt.




Abbildung C.1. Grundriss und Schnitte des Hallraums.

2.2 Messung der Nachhallzeit

Die Ermittlung der Impulsantworten erfolgte nach dem indirekten Verfahren. Als Prüfsignal wurde ein Gleitsinus mit einem Rosa Spektrum verwendet. Mit und ohne Prüfbjekte wurden jeweils 24 unabhängige Lautsprecher-Mikrofon-Kombinationen erfasst. Die Auswertung der Nachhallzeit erfolgte nach DIN EN ISO 354 [1], wobei eine lineare Regression zur Berechnung der Nachhallzeit T_{20} aus dem Pegel der rückwärtsintegrierten Impulsantwort verwendet wurde.

Die ermittelten Nachhallzeiten sind in Tabelle C.1 aufgeführt.

Tabelle C.1. Nachhallzeiten ohne und mit Prüfbjekten.

Frequenz f / Hz	Nachhallzeit T / s		
	T_1 (ohne Prüfbjekt)	T_2 (mit Prüfbjekt)	
	Anhang A, Seiten 1 und 2	Anhang A, Seite 1	Anhang A, Seite 2
100	5,49	5,15	5,14
125	6,08	5,23	4,88
160	6,18	4,68	4,22
200	5,24	3,46	2,99
250	5,68	3,08	2,61
315	5,48	2,42	2,19
400	5,57	2,16	2,00
500	5,60	2,02	1,99
630	5,38	1,92	1,91
800	5,11	1,92	1,90
1000	5,18	1,96	1,89
1250	5,17	1,97	1,95
1600	4,96	1,89	1,90
2000	4,66	1,85	1,83
2500	3,86	1,71	1,68
3150	3,11	1,55	1,51
4000	2,40	1,35	1,31
5000	1,86	1,15	1,14

2.3 Prüfmittel

In Tabelle C.2 sind die verwendeten Prüfmittel aufgeführt.

Tabelle C.2. Prüfmittel.

Bezeichnung	Hersteller	Typ	Serien-Nr.
AD-/DA-Wandler	RME	Fireface 802	23811470
Verstärker	APart	Champ 2	17120171
Dodekaeder	Müller-BBM	DOD360A	372828
Dodekaeder	Müller-BBM	DOD360A	372829
Dodekaeder	Müller-BBM	DOD360A	372830
Dodekaeder	Müller-BBM	DOD360A	372831
Mikrofon	Microtech Gefell	M370	1355
Mikrofon	Microtech Gefell	M370	1356
Mikrofon	Microtech Gefell	M360	1786
Mikrofon	Microtech Gefell	M360	1787
Mikrofon	Microtech Gefell	M360	1788
Mikrofon	Microtech Gefell	M360	1789
Mikrofonspeisegerät	MFA	IV80F	330364
Hygro-/Thermometer	Testo	Saveris H1E	01554624
Barometer	Lufth	Opus 10	057.0410.0003.9. 4.1.30
Mess- und Auswertesoftware	Müller-BBM	Bau 4	Version 1.11
Waage	Kern	KB1200-2N	W1402353
Dickenmessgerät	Hans Schmidt & Co GmbH	D-2000-C0913	2985