



ENGLISCH DEKOR HandelsGmbH & CoKG
Scheydgasse 29
1210 Wien
Austria

Ihre Referenz
Kundennummer 40188
Kontaktperson Jost Christine
E-Mail christine.jost@englisch.at

Wien / 28.04.2025 / guse

Prüfbericht VN736 262111.1

Auftrag

Prüfung und Beurteilung des Qualmverhaltens gemäß ÖNORM A 3800 Teil 1.

Testmaterial

siehe Seite 2

Das zur Prüfung verwendete Prüfgut wurde für Laboratoriumszwecke anonymisiert.
Eine detaillierte Musterliste ist im Dokument enthalten.

Ausfertigung

Originalausfertigung, 14.06.2021
Neuausfertigung, 28.04.2025
Anzahl enthaltener Seiten: 7

OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH

Günther Sereinig

Customer Service Officer



1 Auftrag

Auftragsdatum	Auftragsumfang
09.05.2021	Prüfmusterbeschreibung - textile Flächengebilde - DIN 60000 Qualmverhalten - ÖNORM A 3800-1

2 Prüfmuster

Nr.	Eingang	Musterbezeichnung
1	17.05.2021	"BLACKOUT FR" ^{A)}
2	17.05.2021	"THERMO DEKOR FR" ^{A)}
3	17.05.2021	"DEKOR FR" ^{A)}
4	17.05.2021	- ^{A)}
5	17.05.2021	"DIMOUT STRUCTURE FR" ^{A)}
6	17.05.2021	"DIMOUT FR" ^{A)}
7	17.05.2021	"THERMO DIMOUT FR" ^{A)}
8	17.05.2021	"STORE FR" ^{A)}
9	17.05.2021	"THERMO STORE FR" ^{A)}

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Mustern um vom Kunden bereitgestellte Proben.)

^{A)}...Erläuterungen zu Änderungen am Report siehe Kapitel Anmerkungen/Qualitätsmanagement

3 Durchgeführte Prüfungen / Ergebnisse

*Prüfmusterbeschreibung - textile Flächengebilde DIN 60000

Geprüftes Muster: **#1 "BLACKOUT FR" ^{A)}**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Geprüftes Muster: **#2 "THERMO DEKOR FR" ^{A)}**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Geprüftes Muster: **#3 "DEKOR FR" ^{A)}**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Geprüftes Muster: **#5 "DIMOUT STRUCTURE FR" ^{A)}**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Geprüftes Muster: **#6 "DIMOUT FR" ^{A)}**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Geprüftes Muster: **#7 "THERMO DIMOUT FR" ^{A)}**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Geprüftes Muster: **#8 "STORE FR" ^{A)}**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Geprüftes Muster: **#9 "THERMO STORE FR" ^{A)}**

Faserart	100% Polyester FR (laut Angabe des Antragstellers)
Technologische Einteilung	Gewebe

Gemäß der derzeit gültigen Fassung der entsprechenden EG-Richtlinien werden Faserstoffe mit einem Masseanteil von < 2 % nicht angeführt.

Qualmverhalten ÖNORM A 3800-1

 Geprüftes Muster **#1 "BLACKOUT FR" ^{A)}**

Probenanordnung: lose

maximale Trübung [%]					
Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Mittelwert
21	7	15	16	16	15

Beurteilung

Das vorliegende Prüfmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft werden:

“Q1: schwachqualmend” gemäß ÖNORM A 3800-1

 Geprüftes Muster **#2 "THERMO DEKOR FR" ^{A)}**

Probenanordnung: lose

maximale Trübung [%]					
Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Mittelwert
7	9	14	7	19	11

Beurteilung

Das vorliegende Prüfmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft werden:

“Q1: schwachqualmend” gemäß ÖNORM A 3800-1

 Geprüftes Muster **#3 "DEKOR FR" ^{A)}**

Probenanordnung: lose

maximale Trübung [%]					
Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Mittelwert
16	12	13	9	16	13

Beurteilung

Das vorliegende Prüfmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft werden:

“Q1: schwachqualmend” gemäß ÖNORM A 3800-1

Geprüftes Muster **#5 "DIMOUT STRUCTURE FR" ^{A)}**

Probenanordnung: lose

maximale Trübung [%]					
Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Mittelwert
23	19	12	13	14	16

Beurteilung

Das vorliegende Prüfmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft werden:

“Q1: schwachqualmend” gemäß ÖNORM A 3800-1

Geprüftes Muster **#6 "DIMOUT FR" ^{A)}**

Probenanordnung: lose

maximale Trübung [%]					
Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Mittelwert
12	9	9	22	6	12

Beurteilung

Das vorliegende Prüfmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft werden:

“Q1: schwachqualmend” gemäß ÖNORM A 3800-1

Geprüftes Muster **#7 "THERMO DIMOUT FR" ^{A)}**

Probenanordnung: lose

maximale Trübung [%]					
Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Mittelwert
12	15	22	30	18	17

Beurteilung

Das vorliegende Prüfmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft werden:

“Q1: schwachqualmend” gemäß ÖNORM A 3800-1

Geprüftes Muster **#8 "STORE FR" ^{A)}**

Probenanordnung: lose

maximale Trübung [%]					
Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Mittelwert
15	11	12	16	12	13

Beurteilung

Das vorliegende Prüfmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft werden:

“Q1: schwachqualmend” gemäß ÖNORM A 3800-1

Geprüftes Muster **#9 "THERMO STORE FR" ^{A)}**

Probenanordnung: lose

maximale Trübung [%]					
Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5	Mittelwert
7	6	7	8	8	7

Beurteilung

Das vorliegende Prüfmuster kann nach den Klassifizierungsrichtlinien wie folgt eingestuft werden:

“Q1: schwachqualmend” gemäß ÖNORM A 3800-1

^{A)}...Erläuterungen zu Änderungen am Report siehe Kapitel Anmerkungen/Qualitätsmanagement

4 Anmerkungen

Geltungsdauer

Die angeführten Einzel-Normen sehen keine Geltungsdauer vor. Da sich die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen nur auf die eingereichten und untersuchten Proben beziehen, ist für diese der Report unbegrenzt gültig. Die aufgrund einer gutachterlichen Bewertung festgelegte Geltungsdauer liegt im Ermessen des Gutachters bzw. des OETI. In der Verantwortung des Herstellers liegt eine Umlegung der Ergebnisse und gutachterlichen Bewertungen. Wobei eine Umlegung der Ergebnisse sowie eine etwaig festgelegte Geltungsdauer lediglich für baugleiche Produkte durchgeführt werden kann und nur solange möglich ist, wie das Produkt in unveränderter Art und Weise weiterproduziert wird. Mögliche nationale oder internationale Regelungen in Bezug auf die Geltungsdauer von Prüf- und Klassifizierungsberichten sind zu berücksichtigen; dies liegt nicht im Verantwortungsbereich der Prüfstelle.

Muster

Die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen beziehen sich nur auf das vorgelegte Probenmaterial. Der Prüfzeitraum ist die Zeitspanne zwischen Probeneingang und Erstellung des Prüfberichtes. Sofern nicht ausdrücklich eine gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht, ist keine zerstörungsfreie Prüfung bedungen und geht das vorliegende Probenmaterial ins Eigentum des OETI über, welches auch berechtigt ist, über Lagerung bzw. Entsorgung alleine zu verfügen.

Ausfertigung

Dieser Prüfbericht wird nur als PDF ausfertigt. Übersetzungen werden am Deckblatt als solche gekennzeichnet.

Qualitätsmanagement, Akkreditierung und Notifizierung

"Diese Ausgabe stellt die Umschreibung von Report 185770.1 datiert 14.06.2021 dar. Grund: Änderung der Produktnamen. Alle Leistungen unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO/IEC 17025. Das OETI ist akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle sowie notifizierte Stelle (NB0534). (<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/>). Die Akkreditierung erfolgte durch die nationale Akkreditierungsstelle Akkreditierung Austria. Der Akkreditierungsumfang ist auf www.oeti.biz zu ersehen. Aufgrund eines Systems zur gegenseitigen Anerkennung nationaler Akkreditierungen (ILAC/IAF) gilt diese Akkreditierung weltweit.

Konformitätsaussagen basieren auf Vorgaben der angeführten Norm. Es kommt die „Einfache Akzeptanzregel“ zur Anwendung, das heißt für die Konformitätsaussage wird die Messunsicherheit zwar angeführt, aber nicht berücksichtigt.

Die Akkreditierung gilt nicht für die mit * gekennzeichneten Parameter in diesem Bericht. Die Analyse wurde jedoch auch für diese Parameter auf dem gleichen Qualitätsniveau durchgeführt wie für die akkreditierten Parameter. Die Akkreditierungskennzeichnung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstaufbereitung des Reports.

Das Akkreditierungszeichen darf gemäß Akkreditierungszeichenverordnung (AkkZV i.d.g.F.) ausschließlich von der akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle verwendet werden. Verwendung der Nummer der notifizierten Stelle: Bei Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) muss die Verwendung gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 erfolgen. Bei Bauprodukten ist die Verwendung nur im Rahmen einer CE-Leistungserklärung zulässig.

Copyright und Verwertungshinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass jegliche – vom Reportersteller nicht autorisierte – Veränderungen, Ergänzungen oder Verfälschungen eines Reports sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Dies insbesondere nach den einschlägigen Bestimmungen des ABGB, des UrhG, des UWG, sowie des Strafgesetzbuches. Reports unterliegen internationalen Copyright-Gesetzen. Insbesondere Veröffentlichungen - auch auszugsweise - und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Fall der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der OETI GmbH. Reports dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nur in voller Länge reproduziert werden.

Reportende